

FICHE TECHNIQUE FILM

FILM PE 150 μ

Caractéristiques	Norme	Valeur	Tolérance
Description	Film qualité bâtiment Feuille souple d'étanchéité		
Composition	100% Polyéthylène : 20 à 30% PE basse densité radicalaire 70 à 80% PE basse densité recyclé		
Largeur	EN 1848-2	6m	± 5%
Surface	EN 1848-2	200m ²	± 5%
Epaisseur nominale	EN 1849-2	150 μ	± 5%
Epaisseur ponctuelle	EN 1849-2	150 μ	± 15%
Résistance à la déchirure amorcée	EN 12310-1	SL \geq 20N/mm ST \geq 40N/mm	± 3%
Résistance à la rupture	12311-1	SL \geq 16Mpa ST \geq 15Mpa	± 5%
Allongement à la rupture	12311-1	SL \geq 200% ST \geq 300%	± 5%