

Tolérances des plaques

Plaques laminées à chaud en acier S 235 JR et S355.

1) Tolérances sur planéité (en mm)

La planéité : poser une règle de 1 ou 2 mètres sur la plaque, posée sur une surface plane, respecter une distance de 200 mm des extrémités et 25 mm des rives longitudinales.

Epaisseur en mm	3	5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	80 100
Longueur de règle en mm												
1000	9	8	7	7	7	7	6	6	5	5	5	5
2000	14	12	11	11	10	10	9	9	8	8	8	8

2) Tolérances sur épaisseur (en mm)

Epaisseur en mm	3	5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	80 100
Tolérances sur épaisseur	-0,4+0,8	-0,4+1,1	-0,5+1,2	-0,5+1,2	-0,6+1,3	-0,6+1,3	-0,8+1,4	-0,8+1,4	-1,0+1,8	-1,0+1,8	-1,0+1,8	-1,0+2,2

Ces données sont à titre indicatif.

