

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

FORMATO	53X53	33X54
Dimensão de Fabricação / Work Size	538x538	338x548
Grupo Absorção	B11b	B11b
Peças por caixa / Pieces Box	7	11
M ² / CX	2,026	2,037
Peso Médio KG/CX / Medium Weight/Box	30	27,56
Caixas/Paleta / Boxes Pallet	72	72
M ² Paleta / Pallet	146,16	146,88
KG / Paleta	2160,00	1984,32
Medida Paleta / Pallet Syze	1,1 x 1,1 m	1,1 x 1,1 m
Medida Paleta Exportação / Pallet Export	1,0 x 1,2 m	1,0 x 1,2 m

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL
DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY

FORMATO	53X53	33X54
Desvio de R em relação a W	±0,6% ou 2,0mm	±0,6% ou 2,0mm
Desvio de E em relação a EW	±5%	±5%
Ortogonalidade	±0,5%	±0,5%
Curvatura central	±0,5%	±0,5%
Curvatura lateral	±0,5%	±0,5%
Empeno	±0,5%	±0,5%
Aspecto superficial	≥ 95%	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL PROPERTIES

FORMATO	53X53	33X54
Absorção de água	6 a 10%	6 a 10%
Módulo de resistência a flexão	≥ 18 Mpa	≥ 18 Mpa
Carga de ruptura	≥ 500 N	≥ 500 N
Resistência a abrasão	Por modelo específico	Por modelo específico
Resistência a gretagem	Não gretar	Não gretar
Expansão por umidade	0,06%	0,06%
Coefficiente de atrito	A declarar	A declarar

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
CHEMICAL PROPERTIES

FORMATO	53X53	33X54
Resistência ao manchamento	≥ Classe 3	≥ Classe 3

RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO
RESISTENCE TO CHEMICAL

FORMATO	53X53	33X54
Usos domésticos	GB	GB
Ácidos de baixa concentração	GLB	GLB
Ácidos de alta concentração	GLA	GLA



WWW.ARTECREVESTIMENTOS.COM.BR

S/N - Fazenda - Rod. Washington Luiz, Km 155 - Itaporanga, Cordeirópolis - SP, 13490-000

(19) 3546-9900

