












Profil: **S 3117f**




Właściwości profilu	Norma	Klasa
 Kategoria zastosowania	PN-EN 12365 - 1	brak wymagań
 Zakres pracy	PN-EN 12365 - 1	brak wymagań
 Liniowa siła ściskająca	PN-EN 12365 - 2	brak wymagań
 Powrót poodkształceniowy	PN-EN 12365 - 3	brak wymagań
 Powrót po starzeniu	PN-EN 12365 - 4	brak wymagań
 Siła operacyjna	PN-EN 13115:2002	brak wymagań
 Przepuszczalność powietrza	PN-EN 12207:2001	brak wymagań
 Wodoszczelność	PN-EN 12208:2001	brak wymagań
 Reakcja na ogień	PN-EN 13501 - 1	brak wymagań
 Dźwiękoszczelność	Ift Richtlinie SC - 01	brak wymagań

Właściwości materiału


Oznaczenie materiału	SV - Deventer TPE
Grupa materiałów	Termoplastyczny Elastomer

 **Twardość (ISO 868):** 60 Shore A

 **Temperatura materiału** -40°C do +180°C

 **Właściwości fizyczne**

- Stabilność koloru
- Odporność na promieniowanie UV
- Odporność na ozon

 **Kompatybilność z farbami:**

Przy zachowaniu właściwego czasu schnięcia zapewniony jest dobry kontakt z powierzchniami pokrytymi wszystkimi rodzajami farb i lakierów stosowanych do malowania okien i drzwi.

W przypadku zastosowania nieznanymi farb i lakierów konieczne jest sprawdzenie kompatybilności.

Należy przestrzegać wskazówek producenta lakieru dotyczących obróbki.

Uwaga: do czyszczenia uszczelek nie używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.