

Profil: S 7503a


	Właściwości profilu	Norma	Klasa	
	Kategoria zastosowania	PN-EN 12365 - 1	W	profil uszczelniający
	Zakres pracy	PN-EN 12365 - 1	3	2 - 4 mm
	Liniowa siła ściskająca	PN-EN 12365 - 2	4	50 - 100 N/m
	Powrót poodkształceniowy	PN-EN 12365 - 3	3	50 - 60 % w 55°C
	Powrót po starzeniu	PN-EN 12365 - 4	3	50 - 60 % w 55°C
	Siła operacyjna	PN-EN 13115:2002	brak wymagań	
	Przepuszczalność powietrza	PN-EN 12207:2001	brak wymagań	
	Wodoszczelność	PN-EN 12208:2001	brak wymagań	
	Reakcja na ogień	PN-EN 13501 - 1	brak wymagań	
	Dźwiękoszczelność	Ift Richtlinien SC - 01	brak wymagań	

Właściwości materiału

Oznaczenie materiału	S - Deventer TPE
Grupa materiałów	Termoplastyczny Elastomer

Twardość (ISO 868):	60 Shore A
---------------------	------------

Temperatura materiału	-40°C do +180°C
-----------------------	-----------------

Właściwości fizyczne	Stabilność koloru
	Odporność na promieniowanie UV
	Odporność na ozon

Kompatybilność z farbami:	Przy zachowaniu właściwego czasu schnięcia zapewniony jest dobry kontakt z powierzchniami pokrytymi wszystkimi rodzajami farb i lakierów stosowanych do malowania okien i drzwi. W przypadku zastosowania nieznanych farb i lakierów konieczne jest sprawdzenie kompatybilności. Należy przestrzegać wskazówek producenta lakieru dotyczących obróbki. Uwaga: do czyszczenia uszczelek nie używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
---------------------------	--