

Profil: S 7292
Właściwości profilu
Norma
Klasa
Kategoria zastosowania PN-EN 12365 - 1 W profil uszczelniający

Zakres pracy PN-EN 12365 - 1 2 1 - 2 mm

Liniowa siła ściskająca PN-EN 12365 - 2 4 50 - 100 N/m

Powrót poodkształceniowy PN-EN 12365 - 3 3 50 - 60 % w 55°C

Powrót po starzeniu PN-EN 12365 - 4 2 40 - 50 % w 55°C

Siła operacyjna PN-EN 13115:2002 brak wymagań

Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207:2001 brak wymagań

Wodoszczelność PN-EN 12208:2001 brak wymagań

Reakcja na ogień PN-EN 13501 - 1

Dźwiękoszczelność Ift Richtlinien SC - 01

Właściwości materiału
Oznaczenie materiału S,SV - Deventer TPE

Grupa materiałów Termoplastyczny Elastomer

Twardość (ISO 868): 60 Shore A

Temperatura materiału -40°C do +180°C

Właściwości fizyczne

Stabilność koloru

Odporność na promieniowanie UV

Odporność na ozon


Kompatybilność z farbami:

Przy zachowaniu właściwego czasu schnięcia zapewniony jest dobry kontakt z powierzchniami pokrytymi wszystkimi rodzajami farb i lakierów stosowanych do malowania okien i drzwi.

W przypadku zastosowania nieznanych farb i lakierów konieczne jest sprawdzenie kompatybilności.

Należy przestrzegać wskazówek producenta lakieru dotyczących obróbki.

Uwaga: do czyszczenia uszczelek nie używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.