















## Profil: S 7484 F





Właściwości profilu	Norma	Klasa	
 <b>Kategoria zastosowania</b>	PN-EN 12365 - 1	W	profil uszczelniający
 <b>Zakres pracy</b>	PN-EN 12365 - 1	4	4 - 6 mm
 <b>Liniowa siła ściskająca</b>	PN-EN 12365 - 2	4	50 - 100 N/m
 <b>Powrót poodkształceniowy</b>	PN-EN 12365 - 3	3	50 - 60 % w 55°C
 <b>Powrót po starzeniu</b>	PN-EN 12365 - 4	3	50 - 60 % w 55°C
 <b>Siła operacyjna</b>	PN-EN 13115:2002	brak wymagań	
 <b>Przepuszczalność powietrza</b>	PN-EN 12207:2001	brak wymagań	
 <b>Wodoszczelność</b>	PN-EN 12208:2001	brak wymagań	
 <b>Reakcja na ogień</b>	PN-EN 13501 - 1	E	
 <b>Dźwiękoszczelność</b>	Ift Richtlinien SC - 01		

## Właściwości materiału

 <b>Oznaczenie materiału</b>	S,SV - Deventer TPE
 <b>Grupa materiałów</b>	Termoplastyczny Elastomer

 <b>Twardość (ISO 868):</b>	60 Shore A
 <b>Temperatura materiału</b>	-40°C do +180°C

 <b>Właściwości fizyczne</b>	Stabilność koloru Odporność na promieniowanie UV Odporność na ozon
---	--

 <b>Kompatybilność z farbami:</b>	<p>Przy zachowaniu właściwego czasu schnięcia zapewniony jest dobry kontakt z powierzchniami pokrytymi wszystkimi rodzajami farb i lakierów stosowanych do malowania okien i drzwi.</p> <p>W przypadku zastosowania nieznanymi farb i lakierów konieczne jest sprawdzenie kompatybilności.</p> <p>Należy przestrzegać wskazówek producenta lakieru dotyczących obróbki.</p> <p>Uwaga: do czyszczenia uszczelek nie używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.</p>
--	--