HDMAGIC რეზინის ფილა

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი

HDM KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA SPOR EKİPMANLARI
+90 542 572 83 29| KERESTECİLER SAN. SİT. 5. CAD. NO:14 KAHRAMANKAZAN/ANKARA/თურქეთი

1. პროდუქტის დასახელება: HDMAGIC

2. პროდუქტის კოდი: HDMAGIC-01

3. განმარტება: HDMAGIC არის 100X100X2 სმ რეზინის ფილა. შედგება ორი ფენისგან: 18 მმ მთლიანად 0.5-2.5 მმ SBR გრანულებისგან, ხოლო 2 მმ მთლიანად EPDM-ისგან. პროდუქტი მზადდება SBR ზედაპირზე 2 მმ ფენის ლამინირებით ცხელი წნეხის ტექნოლოგიით (160°C-200°C ტემპერატურა, 400 ტონა (133 ტონა/ მ^2) წნევა). შეიცავს 6% არაკანცეროგენულ პოლიურეთანის შემკვრელს.

4. ტექნიკური მახასიათებლები

a. ზომა:	სიგანე: 100 სმ	დაშვება (±)	%0,5
	სიგრძე: 100 სმ		%0,5
	სისქე: 2 სმ		%0,5
b. წონა:	18 Kg		%2
c. სიმკვრივე:	900 kg/m3		%2
d. შემკვრელის წილი:	%6 (1,08 kg)		%1
e. ფერი:	შავი (ინდივიდუალური არჩევანი)		
f. სხვა მახასიათებლები:	პროდუქტის ზედა ზედაპირის დაშლის თავიდან ასაცილებლად და მომსახურების ვადის გასახანგრძლივებლად, მას აქვს 3 მმ სიგანის ფასკა 45 გრადუსიანი კუთხით. მოცურების საწინააღმდეგო, დარტყმისა და ხმის შთანთქმა, დარტყმისგან დაცვა,		

ფერის ვარიანტები	https://hdmkaucuk.com/epdm-granuller/
სისქის ვარიანტები	20,25,30,40 mm
აკუსტიკური ტესტი	დარტყმითი ხმაურის იზოლაცია: 26 dB (ISO 10140)

ცეცხლმედეგობა	გამოკვლეულია TS EN 71-2-ის მიხედვით და შეესაბამება (ნაწილი 2: აალებადობა).

ფტალატების ტესტი	გამოკვლეულია TSE EN ISO / IEC 17025-ის მიხედვით, ტესტის შედეგი დადებითია. შენიშვნა 1: შეფასება ჩატარდა 21.11.2014-ის №27092 (განმეორებითი) რეგულაციის მიხედვით სახიფათო ნივთიერებებისა და ნარევების შეზღუდვისა და აკრძალვის შესახებ. შენიშვნა 2: ანალიზები ჩატარდა GC-MS მოწყობილობით გამხსნელით ექსტრაქციის შემდეგ. შენიშვნა 3: გამოყენებულია LAB-D-7-DTL-024 ნომრის ტესტის მეთოდი.

ტესტი მიგრაციაზე **გარკვეული ელემენტების**	TS EN 71-3 / TS EN 71-3- სათამაშოების უსაფრთხოება- ნაწილი 3: გარკვეული ელემენტების მიგრაციის ტესტის შედეგი შესაბამისია ჩატარებული ტესტების მიხედვით. შენიშვნა 1: ქრომის (VI) გარდა ანალიზები ჩატარდა ICP OES და/ან ICP MS-ით. შენიშვნა 2: ქრომის (VI) ანალიზები ჩატარდა ICP-MS-ში ინტეგრირებული იონური ქრომატოგრაფიით და არ შედის აკრედიტაციის სფეროში. შენიშვნა 3: ვინაიდან კალის რაოდენობა ორგანული კალის ზღვარზე დაბალი იყო, პროდუქტი ორგანული კალის შემცველობით შესაბამისად ჩაითვალა.

- **ჩვენს პროდუქციასა და ქარხანას აქვს TÜRKAK-ის მიერ დამტკიცებული TSE TS EN 1177+AC- TS EN 1176-1, ISO 9001- ISO 14001 და 45001 სერტიფიკატები. ჩვენს პროდუქციასა და ქარხანას აქვს VOC და CЄ სერტიფიკატები. ჩვენი სერტიფიკატები დამტკიცებულია თურქეთის აკრედიტაციის ორგანოს/TÜRKAK-ის მიერ.**
- **PAH ტესტის შედეგად დადგინდა, რომ ჩვენი პროდუქცია არ შეიცავს კანცეროგენულ ნივთიერებებს.**

5. გამოყენების სფეროები:

- შენობის შიგნით იოგას და პილატესის სტუდიები სპორტული
- ზონები, სადაც არ გამოიყენება შიპებიანი ფეხსაცმელი და მძიმე
- სპორტული აღჭურვილობა დახურული სათამაშო მოედნები ბაგა-
- ბაღები, სკოლები დასასვენებელი ცენტრები ტერასები და აივნები
-
-
-

6. დაგება და მოვლა:

დასაგები ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი, სწორი, მშრალი და სუფთა. დაგებისას წებო ან შეერთება არ არის საჭირო. რეკომენდებულია პროდუქციის დაყოვნება დაგების ადგილზე 48-72 საათით ადრე. პროდუქცია არ უნდა შეეხოს მჭრელ და მჩხვლეტ საგნებს. არ უნდა იქნას გამოყენებული ნესტიან გარემოში დიდი ხნით. წმენდისას არ გამოიყენოთ ქიმიური ნივთიერებები. ჭუჭყის, მტვრისა და უცხო საგნების მოსაშორებლად გამოიყენეთ მტვერსასრუტი. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ნაკერების წმენდას. წმენდისას ქიმიკატები არ გამოიყენოთ. წმენდა უნდა მოხდეს ზედმეტად არანესტიანი შვაბრით.

7. გარანტია:
პროდუქციას აქვს 2-წლიანი გარანტია სწორი გამოყენებისა და დაგების პირობებში.

8. შეფუთვა და შენახვა:
პროდუქცია ტრანსპორტირდება პალეტებით. შეფუთულია წყალგაუმტარი პოლიეთილენის აპკით. დაგებამდე დაიცავით პირდაპირი მზის სხივებისა და მკაცრი ამინდისგან.

9. სურათები:

