Avorio
— CALCE

AMBIENCE

1620x3240 მმ / 63.7”x127.5”

2 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით

2 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით
2 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით



1620x3240 mm	Laminam 5+
1620x3240 mm ◆	Laminam 5 | Laminam 12+

1000x3000 მმ / 47.2”x118.1”

2 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით

2 გრაფიკული ვარიანტი, მიეწოდება შემთხვევითი წესით



1000x3000 mm	Laminam 3+ | Laminam 5
1000x3000 mm ◆	Laminam 3

გაუჭრელი საბოლოო პროდუქტი.

სურათებზე ფერები და მახასიათებლები საორიენტაციოა.
ნაჩვენები ფერები და ნიმუშები საორიენტაციოა და არ არის საჭიროებებით

Avorio
— CALCE

ხახუნის კოეფიციენტი

სტანდარტი-მეთოდი სტანდარტი-მეთოდი	1000x3000 mm	1620x3240 mm 1620x1620 mm
DIN 51130	R10	R10
DIN 51097	A+B	A+B
ANSI A137.1 (DCOF)	≥ 0,42*	≥ 0,42*

* გარანტირებულია შეკვეთისას მოთხოვნის შემთხვევაში
გარანტირებულია შეკვეთისას მოთხოვნის შემთხვევაში

სტანდარტი-მეთოდი სტანდარტი-მეთოდი		
ესპანური ტესტი	UNE-ENV 12633:2003	მოთხოვნით
ინგლისური ტესტი	BS 7976-2:2002 PENDULUM TEST	მოთხოვნით
ავსტრალიური ტესტი	AS/NZS 4586	მოთხოვნით