PHTHALATE FREE

COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE
WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

ტექნიკური მახასიათებლები

Step აკმაყოფილებს EN ISO 10582 & EN 13845-ის მოთხოვნებს

		Surestep Original Surestep Star Surestep Steel	Surestep Material Surestep Wood Surestep DP	Safestep R11	Safestep R12	Safestep Aqua	Surestep Laguna
საერთო სისქე	EN ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
ცვეთადი ფენის სისქე	EN ISO 24340	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm
კომერციული, ძალიან მძიმე	EN ISO 10874	კლასი 34	კლასი 34	კლასი 34	კლასი 34	კლასი 34	კლასი 34
მსუბუქი სამრეწველო	EN ISO 10874	კლასი 43	კლასი 43	კლასი 43	კლასი 43	კლასი 43	კლასი 43
კოლექციის ზომა		33 - 9 - 4	11 - 11 - 2	9	9	8	15
რულონის სიგანე	EN ISO 24341	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m
რულონის სიგრძე	EN ISO 24341	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m
საერთო წონა	EN ISO 23997	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²	2.75 kg/m²
ზომების სტაბილურობა	EN ISO 23999	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%
ნარჩენი ჩაჭყლეტა	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm
გორგოლაჭიანი სკამის ნაგრძლივი გამოყენება	EN 425	ზემოქმედება არ აქვს	ზემოქმედება არ აქვს	ზემოქმედება არ აქვს	ზემოქმედება არ აქვს	ზემოქმედება არ აქვს	ზემოქმედება არ აქვს
სველ ზონებში გამოყენება	EN 13553	დიახ	დიახ	დიახ	დიახ	დიახ	დიახ
სინათლემედეგობა	EN ISO 105 B-02	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
მოქნილობა	EN ISO 24344	ø 10მმ	ø 10მმ	ø 10მმ	ø 10მმ	ø 10მმ	ø 10მმ
მოცურების წინააღმდეგობა	EN 13845 დანართი C	ESf	ESf	ESf	ESf	ESb	ESb / ESf
	EN 13845 დანართი D 50.000 ბრუნი <10% დანაკარგი	აკმაყოფილებს	აკმაყოფილებს	აკმაყოფილებს	აკმაყოფილებს	აკმაყოფილებს	აკმაყოფილებს
	DIN 51130	R10	R10	R11	R12	R10	R10
	Din 51097					კლასი C	კლასი B
ქიმიური მედეგობა	EN ISO 26987	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი
ელექტრული წინაღობა	EN 1081 (R1)	> 1.10⁹ Ω	> 1.10⁹ Ω	> 1.10⁹ Ω	> 1.10⁹ Ω	> 1.10⁹ Ω	> 1.10⁹ Ω
სასიცოცხლო ციკლის შეფასება		LCA გარემოზე ყველაზე დაბალი ზემოქმედების უზრუნველყოფის საფუძველია					
უკეთესი გარემოს შექმნა							
განახლებადი ელექტროენერგია		Step იწარმოება 100% განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიით					
გადამუშავებული მასალა		Step შეიცავს 70%-მდე გადამუშავებულ მასალას საფუძველში					

Step აკმაყოფილებს EN 14041-ის მოთხოვნებს

EN 14041 CE 0200101-DoP-306

ცეცხლის მიმართ რეაქცია	EN 13501-1	B_{fl}-s1, G, NCS	B_{fl}-s1, G, NCS	B_{fl}-s1, G, NCS	B_{fl}-s1, G, NCS	B_{fl}-s1, G, NCS	B_{fl}-s1, G, NCS
მოცურების წინააღმდეგობა	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვა	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
თბოგამტარობა	EN 12524	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K	0.25 W/m·K
ემისია შიდა ჰაერში: TVOC 28 დღის შემდეგ	ISO 16516	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³
სპეციფიკური საშიში ნივთიერებების შემცველობა	EN 14041	შესაბამისია, არ არის განზრახ დამატებული					

ყველა Forbo Flooring Systems-ის გაყიდვების ორგანიზაციას მსოფლიოში აქვს ISO 9001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემა. ყველა Forbo Flooring Systems-ის საწარმოს აქვს ISO 14001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული გარემოს დაცვის მართვის სისტემა. Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) დოკუმენტირებულია ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით პროდუქტის დეკლარაციებში (EPD), რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენს ყველა ვებგვერდზე.

creating better environments

Forbo FLOORING SYSTEMS