ტექნიკური მახასიათებლები

Sarlon 15 dB, Sarlon 19 dB და Modul'up 19 dB აკმაყოფილებს EN 651 და ISO 11638-ის მოთხოვნებს. Modul'up Compact აკმაყოფილებს EN 10582-ის მოთხოვნებს

		Sarlon 15 dB	Sarlon 19 dB	Modul'up 19 dB	Modul'up Compact
საერთო სისქე	EN ISO 24346	2.6 mm	3.4 mm	3.45 mm	2.0 mm
ცვეთადი ფენის სისქე	EN ISO 24340	0.70 mm	0.70 mm	0.70 mm	0.70 mm
კომერციული გამოყენება	EN ISO 10874	34	34	34	34
სამრეწველო გამოყენება	EN ISO 10874	42	42	42	43
შეფუთვა		რულონები	რულონები	რულონები	რულონები
რულონის სიგრძე	EN ISO 24341	25 ml	25 ml	25 ml	25 ml
რულონის სიგანე	EN ISO 24341	2 m	2 m	2 m	2 m
საერთო წონა	EN ISO 23997	2.700 g/m²	2.900 g/m²	2.830 g/m²	2.600 g/m²
დარტყმითი ხმაურის შემცირება	EN ISO 717-2	ΔLw = 15 dB	ΔLw = 19 dB	ΔLw = 19 dB	n.a.
დარტყმითი ხმაური სათავსში	NF S 31-074	Ln,e,w < 65 dB, კლასი A	Ln,e,w < 65 dB, კლასი A	Ln,e,w < 65 dB, კლასი A	Ln,e,w < 75 dB, კლასი B
ხმის შთანთქმა	EN ISO 354 EN ISO 11654	α_w = ± 0.05	α_w = ± 0.05	α_w = ± 0.05	α_w = ± 0.05
ნარჩენი ჩაღრმავება, ტიპური მნიშვნელობა მოთხოვნა	EN ISO 24343-1	0.05 mm *≤ 0.20 mm*	0.08 mm *≤ 0.20 mm*	0.08 mm *≤ 0.20 mm*	0.02 mm *≤ 0.10 mm*
მოცურების წინააღმდეგობა	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
ცვეთამედეგობა	EN 660-2	T	T	T	T
გორგოლაჭიანი სკამის მიმართ მედეგობა	ISO 4918	დიახ	დიახ	დიახ	დიახ
ავეჯის ფეხების მიმართ მედეგობა	EN ISO 16581	შესაბამისია	შესაბამისია	შესაბამისია	შესაბამისია
ზომების სტაბილურობა	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %
ფერის სინათლემედეგობა მოთხოვნა	EN ISO 105-B02	7 ≥ 6	7 ≥ 6	7 ≥ 6	7 ≥ 6
ლაქამედეგობა	EN ISO 26987	შესანიშნავი	შესანიშნავი	შესანიშნავი	შესანიშნავი
ზედაპირის დამუშავება		XtremPUR™	XtremPUR™	XtremPUR™	XtremPUR™
ემისია ჰაერში: TVOC* 28 დღის შემდეგ	EN 16516	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³
REACH (ევროპული რეგლამენტი)	1907/2006/CE	შესაბამისია (1)	შესაბამისია (1)	შესაბამისია (1)	შესაბამისია (1)
შესაბამისობა EN 14041		0200860-DOP-010	0200859-DOP-010	0200859-DOP-010	0200862-DOP-010
ცეცხლის მიმართ რეაქცია	EN 13501-1	B_{fl} - s1, L, NCS	B_{fl} - s1, L, NCS	B_{fl} - s1, L, NCS	B_{fl} - s1, L, NCS
მოცურების წინააღმდეგობა	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვა	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
თბოგამტარობა (2)	EN 12524 (EN ISO 10456)	0.25 W/(m.K)	0.25 W/(m.K)	0.25 W/(m.K)	0.25 W/(m.K)

(1) პროდუქცია არ შეიცავს ECHA-ს მიერ გამოქვეყნებული კანდიდატთა სიის ნივთიერებებს (SVHC – განსაკუთრებით საშიში ნივთიერებები), რომლებიც REACH-ის შესაბამისად დეკლარირებას ექვემდებარება. (2) პროდუქცია შესაფერისია იატაკქვეშა გათბობისთვის. (3) Forbo-ს დასუფთავების რეკომენდაციების მკაცრი დაცვა ინფექციისგან საუკეთესო დაცვაა.
* TVOC: აქროლადი ორგანული ნაერთების ჯამი

ყველა Forbo Flooring Systems-ის გაყიდვების ორგანიზაციას მსოფლიოში აქვს ISO 9001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემა. ყველა Forbo Flooring Systems-ის საწარმოს აქვს ISO 14001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული გარემოს დაცვის მართვის სისტემა. Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) დოკუმენტირებულია ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით პროდუქტის დეკლარაციებში (EPD), რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენს ყველა ვებგვერდზე.

CERTIFIED ISO 9001

01/2021

უკეთესი გარემოს შექმნა

FLOORING SYSTEMS