ტექნიკური მახასიათებლები

Allura, Allura Click Pro, Allura Ease და Allura Puzzle აკმაყოფილებს EN ISO 10582-ის მოთხოვნებს / Allura Flex აკმაყოფილებს EN 651-ის მოთხოვნებს.

		Allura 0.70	Allura 0.55	Allura Flex 1.0	Allura Flex 0.55	Allura Click Pro	Allura Ease	Allura Puzzle
საერთო სისქე	EN-ISO 24346	2.5 mm	2.2 mm	5 mm	4 mm	5 mm	5 mm	5 mm
ცვეთის ფენის სისქე	EN-ISO 24340	0.70 mm	0.55 mm	1 mm	0.55 mm	0.55 mm	0.70 mm	0.70 mm
კოლექციის ზომა		127	127	66	66	51	18	18
საყოფაცხოვრებო გამოყენება	EN-ISO 10874	23	23	23	23	23	23	23
კომერციული / მსუბუქი სამრეწველო გამოყენება	EN-ISO 10874	34 / 43	33 / 42	34 / 42	33 / 42	33 / 42	33 / 41	34 / 43
კვადრატულობა და სწორხაზოვნება	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm	< 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm	< 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm	< 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm	< 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm	< 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm	< 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
საერთო წონა	ISO 23997	დაახლ. 3600 გ/მ²	დაახლ. 3150 გ/მ²	დაახლ. 6550 გ/მ²	დაახლ. 5200 გ/მ²	დაახლ. 8300 გ/მ²	დაახლ. 7900 გ/მ²	დაახლ. 7900 გ/მ²
ცვეთის ფენის შემკვრელის შემცველობა	EN-ISO 10582	ტიპი 1	ტიპი 1	ტიპი 1	ტიპი 1	ტიპი 1	ტიპი 1	ტიპი 1
გორგოლაჭიანი სკამი ხანგრძლივი გამოყენება	ISO 4918	უმაღლესი	ძალიან კარგი	უმაღლესი	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი	უმაღლესი	უმაღლესი
მოცურების წინააღმდეგობა	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
დარტყმითი ხმაურის შემცირება	EN ISO 717-2	6 dB	6 dB	14 dB	14 dB	7 dB / 15 dB კომბინაციაში Forbo ქვესაგები	7 dB	7 dB
ნარჩენი ჩაჭყლეტა ტიპური მნიშვნელობა	ISO 24343-1	≤ 0.10 mm *~ 0.04 mm*	≤ 0.10 მმ ~ 0.04 მმ	≤ 0.20 მმ ~ 0.11 მმ	≤ 0.20 მმ ~ 0.11 მმ	≤ 0.10 მმ ~ 0.05 მმ	≤ 0.10 მმ ~ 0.05 მმ	≤ 0.10 მმ ~ 0.05 მმ
სინათლემედეგობა	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
მედეგობა ქიმიკატები ზომების	EN-ISO 26987	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი	ძალიან კარგი
სტაბილურობა (გახურების შემდეგ)	EN-ISO 23999	≤ 0.05%	≤ 0.05%	≤ 0.05%	≤ 0.05%	≤ 0.05%	≤ 0.05%	≤ 0.05%
ემისია შიდა ჰაერში: TVOC 28 დღის შემდეგ	ISO 16516	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 20 µg/m³	≤ 20 µg/m³	≤ 20 µg/m³	≤ 20 µg/m³	≤ 20 µg/m³
LCA ხანგრძლივი ციკლის შეფასება		LCA გარემოზე ყველაზე დაბალი ზემოქმედების უზრუნველყოფის საფუძველია.						
უკეთესი გარემოს შექმნა								
განახლებადი ელექტროენერგია		Allura იწარმოება განახლებადი წყაროებიდან მიღებული 100% ელექტროენერგიით.						
გადამუშავებული მასალა		Allura-ს საფუძველი შეიცავს 60%-მდე გადამუშავებულ მასალას.						
Allura აკმაყოფილებს EN 14041-ის მოთხოვნებს		EN 14041 CE 0200130-DoP-306	EN 14041 CE 0200130-DoP-306	EN 14041 CE 0200131-DoP-507	EN 14041 CE 0200131-DoP-507	EN 14041 CE 0200132-DoP-701	EN 14041 CE 0200133-DoP-909	EN 14041 CE 0200134-DoP-909
ცეცხლის მიმართ რეაქცია	EN 13501	B_{fl}-s1,G,NCS	B_{fl}-s1,G,NCS	B_{fl}-s1,L,NCS	B_{fl}-s1,L,NCS	Bfl-s1,L,NCS ქვესაგებით და მის გარეშე Forbo ქვესაგები	B_{fl}-s1,L,NCS	B_{fl}-s1,L,NCS
მოცურების წინააღმდეგობა	EN 13893	µ > 0.30	µ > 0.30	µ > 0.30	µ > 0.30	µ > 0.30	µ > 0.30	µ > 0.30
თბოგამტარობა	EN 12524	0.25 W/mK	0.25 W/mK	0.25 W/mK	0.25 W/mK	0.25 W/mK	0.25 W/mK	0.25 W/mK
სხეულის ელექტროსტატიკური ძაბვა	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV

ყველა Forbo Flooring Systems-ის გაყიდვების ორგანიზაციას მსოფლიოში აქვს ISO 9001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული ხარისხის მართვის სისტემა. ყველა Forbo Flooring Systems-ის საწარმოს აქვს ISO 14001-ის შესაბამისად სერტიფიცირებული გარემოს დაცვის მართვის სისტემა. Forbo Flooring Systems-ის პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის შეფასება (LCA) დოკუმენტირებულია ინდივიდუალურ გარემოსდაცვით პროდუქტის დეკლარაციებში (EPD), რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენს ყველა ვებგვერდზე.

CERTIFIED ISO 9001