



NAI BY 19

Resina ancorante per intonaci, getti o battuti riportati in cls.

Colore
Bianco

Consumo medio
A seconda dell'utilizzo,
consultare i dosaggi
riportati nella scheda
tecnica.

Confezioni
1 L • 5 L • 10 L • 25 L

APPLICAZIONE



DESCRIZIONE

È un polimero in dispersione acquosa che, aggiunto all'impasto di malte realizzate con sabbie lavate e cemento senza calce, ne aumenta notevolmente la capacità ancorante, la resistenza a compressione, l'elasticità e le rende impermeabili. Ottimo anche come ancorante-consolidante.

DESTINAZIONE D'USO

NAI BY 19 additivato con cemento può essere utilizzato come ponte di aggancio per intonaci, massetti pedonabili e murature in genere. Aggiunto così come si presenta alle malte cemento ne migliora le caratteristiche tecniche - strutturali.

VANTAGGI

- Aumenta le capacità ancoranti
- Migliora l'elasticità degli impasti
- Pronto all'uso

MODALITÀ DI UTILIZZO

Preparazione del supporto

Asportare totalmente tracce di unto, olio, grasso, parti incoerenti e quant'altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto.

Applicazione del prodotto

NAI BY 19 è un prodotto pronto all'uso.

• Come boiacca d'aggancio

Su supporti particolarmente assorbenti applicare una mano di NAI BY 19 diluito con acqua in rapporto di 1:1 (su piastrelle è necessario eseguire una abrasione per favorire l'aggancio), quindi mescolare NAI BY 19 con polvere di cemento in rapporto 1:0,8 e applicare a pennello; a prodotto ancora fresco procedere con la stesura della malta miscelata.

• Malta impermeabile resistente al gelo

La formula da utilizzare è la seguente: 2/3 di sabbia lavata, 1/3 di cemento e NAI BY 19 diluito con acqua in rapporto 1:1.

• Malte da rappezzi

Bagnare il sottofondo 1 ora prima di iniziare.

Applicare sul sottofondo una mano di NAI BY 19 diluito 1:1 in acqua, a pennello o rullo.

Applicare sul sottofondo ancora fresco la malta additivata con NAI BY 19 in misura del 20% del cemento, diminuendo in egual misura l'acqua.

• Applicazione di nuovo getto, battuto o d'intonaco su cls vecchio in strati molto spessi

Asportare dalla superficie da trattare la polvere, le parti friabili o incoerenti e sgrassare nel caso siano presenti residui oleosi. Bagnare il sottofondo un'ora prima di iniziare.

Applicare sul sottofondo una mano di NAI BY 19 diluito 1:2 in acqua, a pennello o rullo.

Applicare sul fondo ancora umido una boiacca formata da cemento e sabbia in parti uguali e liquido composto da NAI BY 19 diluito 1:1,5 in acqua; stendere con spazzola o pennello in spessori da 3 a 5 mm. Sulla boiacca appena stesa procedere con la gettata, col battuto oppure con l'intonaco.

• Applicazione d'intonaco o cls liscio

Bagnare il sottofondo dopo averlo preparato come sopra descritto.

Applicare una boiacca costituita da 1 parte di cemento e 1 parte di NAI BY 19 in volume, stendendola con spazzola o pennello.

Applicare l'intonaco sulla boiacca ancora fresca.

Per spessori molto elevati procedere nel seguente modo:

Applicare sul sottofondo una mano di NAI BY 19 diluita 1:2 in acqua.

Applicare sul fondo ancora bagnato a strati sottili una malta adesiva preparata con una parte di cemento, 3 di sabbia lavata e NAI BY 19 diluito 1:2 in acqua e fare asciugare per 24 ore.

Applicare l'intonaco sulla malta adesiva ribagnata.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido denso
Colore	bianco
Conservazione	1 anno in contenitori integri alla temp. compresa +5°C +35°C
DATI APPLICATIVI	
Massa Volumetrica Uni 8310	1,05 ± 0,05
T° asciugatura al tatto	+ 3° C a +35° C
T° di applicazione	+ 5° C a +35° C
PH Uni 8311	9 ± 1

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 10 L • 25 L

AVVERTENZE

Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza. Applicare tra + 5°C e +35°C. Evitare il contatto diretto con rame e manganese.

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di sottofondo in cls per riporti di getto, battuto o applicazione di intonaco con resine in dispersione acquosa tipo NAI BY 19 –Naici–.