



NAIRUST


Convertitore di ruggine.

Colore
Giallastro

Consumo medio
50-100 g/m²

Confezioni
1 L • 5 L • 10 L

APPLICAZIONE



DESCRIZIONE

NAIRUST è un “convertitore” di ruggine all’acqua che applicato su superfici metalliche ossidate ingloba la ruggine trasformandola in un composto inerte dalle elevatissime caratteristiche ancoranti, formando così uno strato protettivo ideale per successive verniciature. Anche su superfici metalliche non arrugginite NAIRUST è un’eccezionale PRIMER per verniciature di qualsiasi genere, bloccandone il processo ossidativo.

DESTINAZIONE D'USO

NAIRUST è consigliato per ringhiere, silos, strutture metalliche di capannoni, scatolati di autotreni o autovetture e qualsiasi altro tipo di struttura. È applicabile su superfici totalmente o parzialmente arrugginite, anche se in parte verniciate.

VANTAGGI

- Facile applicazione
- Prodotto all’acqua
- Elevatissime caratteristiche ancoranti
- Blocca il processo ossidativo

MODALITÀ DI UTILIZZO

Preparazione del supporto

NAIRUST, può essere applicato direttamente su superfici metalliche con ruggine di leggera entità. In presenza di ruggine ad alto spessore è necessario eliminare con carta vetrata o spazzola le porzioni di ruggine non coese, che impediscono l'adesione e la successiva penetrazione del prodotto.

Preparazione del prodotto

Agitare energicamente la confezione prima di aprirla, quindi versare una parte di prodotto in un contenitore diverso; questa operazione evita di inquinare tutto il prodotto qualora non sia necessario usarlo totalmente.

Applicazione del prodotto

Applicare a pennello sulla parte da trattare. Dopo 12/24 ore si può procedere alla verniciatura della parte trattata con un qualsiasi tipo di vernice.

• Come primer

Sgrassare la superficie da trattare, pennellare o spruzzare NAIRUST in due mani successive.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	giallastro
Ph UNI EN ISO 8311	leggermente acido
Solubilità in acqua	solubile
Tossicità	non tossico
Inflammabilità	non infiammabile
Conservazione	12 mesi in contenitori integri posto in locale protetto dal gelo, umidità e fonti di calore
DATI APPLICATIVI	
Massa volumetrica UNI EN ISO 8310	1,17 ±0,05
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 35°C
Tempo di essiccazione superficiale UNI EN ISO 8904	minuti 60±10
Consumo	50-100 g/m²

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 10 L

AVVERTENZE

Non usare il prodotto nelle ore calde in quanto il caldo accelera l'essiccazione non permettendo la giusta penetrazione.

Usare solo il quantitativo necessario preventivamente versato in un contenitore diverso.

Non riversare NAIRUST avanzato nella confezione originale.

In caso di pioggia entro 5/6 ore dall'applicazione, questa va ripetuta.

Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

Conservare in locale asciutto lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Convertire chimicamente la ruggine presente su qualsiasi supporto metallico mediante apposito convertitore tipo NAIRUST-NAICI, da applicarsi a rullo o pennello in quantità comprese tra 50 - 100 g/m².