



K-RENE

Disincrostante per tubazioni.

Consumo medio

Vario in base alla capacità della macchina

Confezioni

1 L • 5 L • 10 L • 25 L

DESCRIZIONE

Si usa per asportare le incrostazioni calcaree che si formano nelle tubazioni, causando una notevole diminuzione del passaggio dell'acqua con conseguenti aumenti di consumo e di resa.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per eliminare le formazioni calcaree.

VANTAGGI

- Monocomponente
- Non tossico
- Non infiammabile
- Facile utilizzo

MODALITÀ DI UTILIZZO

Preparazione del prodotto

ISOTONE deve essere usato puro. Non diluire mai con acqua.

Applicazione del prodotto

• Per impianti di riscaldamento e refrigerazione

Calcolare approssimativamente la qualità dell'acqua presente nell'impianto (o nella porzione dell'impianto) da decalcificare. K-RENE va immesso nel circuito nella misura variabile dal 15% al 20%, rispetto alla sua portata, avendo cura di togliere dall'impianto stesso una quantità doppia di acqua rispetto al K-RENE da introdurre, poichè nella solubilizzazione del calcare si forma schiuma con conseguente aumento di volume.

Creare un circuito chiuso e far girare la miscela nelle tubazioni, con l'ausilio della pompa dell'impianto od un'altra applicazione al momento, per un tempo variabile da 6 a 24 ore.

A decalcificazione ultimata procedere con abbondante risciacquo.

• Per serpentine e boilers

Unire fra loro con manicotti in gomma le serpentine da disincrostare e far circolare nell'impianto a circuito chiuso e con l'ausilio di una pompa una soluzione 20% di K-RENE in acqua.

Dopo 15'-20' interrompere il trattamento e sciacquare con acqua.

• Per le idropultrici

Preparare in un contenitore una miscela di 1 parte di K-RENE e 5 parti di acqua, immergervi il tubo d'ingresso dell'acqua e la lancia di uscita creando così un circuito chiuso.

Accendere l'idropultrice e far funzionare per 20 minuti.

Tenere presente che tubazioni molto vecchie possono presentare perforazioni, procate da corrosione otturate però dalle incrostazioni calcaree: è ovvio che una decalcificazione totale eliminerà tali incrostazioni permettendo la fuoriuscita d'acqua.

In tal caso si consiglia una disincrostazione parziale.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	azzurro
Ph	1,4 sol. 1%
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +35 °C.
DATI APPLICATIVI	
Solubilità in H ₂ O	solubile
Biodegradabilità	oltre il 90%
Infiammabilità	non infiammabile

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 10 L • 25 L

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it

AVVERTENZE

Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Disincrostante di tubazioni con disincrostante liquido tipo K-RENE - Naici.