



NAI 45H

Fondo ancorante in base acqua, biocida, per guaine liquide.

Colore

Bianco lattiginoso


Consumo medio

- 140-180 g/m²
(in funzione dell'assorbimento del supporto)
- sul cemento amianto (eternit), per incapsulamento da eseguire con NAILASTIC AP: 150-250 g/m²

Confezioni

1 L • 5 L • 10 L • 20 L

APPLICAZIONE



DESCRIZIONE

NAI 45 H è un primer all'acqua a base di speciali polimeri che, applicato tal quale su superfici edili asciutte, costituisce il fondo ideale per successive verniciature ed impermeabilizzazioni, sia a pavimento che parete. La sua speciale composizione consente un'elevata penetrazione ed una perfetta adesione, oltre ad un ottimo potere consolidante. Il suo effetto biocida lo rende efficace anche contro organismi e microorganismi (muschi, licheni, ecc.) che invadono le superfici, agendo direttamente sulle radici degli stessi.

DESTINAZIONE D'USO

Primerizzazione di superfici in calcestruzzo, guaine bituminose, grès, ceramica, cemento amianto (eternit) e superfici edili in genere; prima della realizzazione di impermeabilizzazioni resinose o cementizie e di pitture acriliche in genere.

VANTAGGI

- Pronto all'uso
- Facile applicazione mediante l'uso di rullo o pennello o airless
- Prodotto ecologico a base acqua
- Biocida

MODALITÀ DI UTILIZZO

Qualità del supporto

Il supporto deve aver regolarmente maturato, essere strutturalmente stabile ed esente da sporcizia, efflorescenze, eccessiva umidità, oli, grassi ecc.

Vanno rimosse, con adeguati macchinari, eventuali tracce di materiali in via di distacco che possano compromettere l'adesione del prodotto.

Preparazione del supporto

Il prodotto è pronto all'uso. Miscelare manualmente prima dell'applicazione.

Applicazione del materiale

NAI 45 H si applica a rullo, a spruzzo o pennello.

Applicare il prodotto uniformemente su tutta la superficie ed attendere l'asciugatura dello stesso che avviene in circa 3 ore. Procedere all'applicazione del materiale da sovrapporre entro e non oltre le 12 ore (se oltre, effettuare una nuova applicazione).

Tempi di attesa per l'applicazione di successive finiture.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	monocomponente
VOC	Dir 2004/42/CE Primer fissanti (BA). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 30 g/L. Nai 45 H contiene 30 g/L VOC
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +35 °C
DATI APPLICATIVI	
Peso specifico	1,05 g/cm ³ ± 0,05
Consumo	• 140-180 g/m² (in funzione assorbimento superficie) • come primer per il trattamento dell'amianto 150/250 g/m²
Temperatura di applicazione	5-35 °C
Essiccazione (7 °C, 30% UR, 140 g/m ²)	• Superficie liscia non assorbente: 3-3,5 ore • Superficie ruvida: 45-60 minuti
Superfici di applicazione	Cls, gres, guaine bituminose, polistirolo, pannelli in poliuretano, legno
ADESIONE	
Ceramica lucida per interni	1, 7 MPa
Gres porcellanato non livellato	2 MPa
Ceramica per esterno non livellata	2 Mpa
Ceramica antigeliva	2 MPa
Calcestruzzo	> 2 Mpa
Guaina bituminosa	con sistema quadrettatura nessun distacco
Polistirolo	0,7 MPa
Pannelli in poliuretano	1 MPa

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 10 L • 20 L

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a 5 °C.

Non applicare su superfici bagnate o gelate.

Conservare per 12 mesi le confezioni integre nel loro imballo originale, in ambiente asciutto a temperatura compresa tra +5 e +35 °C.

Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

In caso di contatto con occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente il medico.

VOCE DI CAPITOLATO

Primerizzazione di superfici edili con fondo ancorante consolidante a base di polimeri all' acqua, ad effetto biocida, tipo NAI 45 H -Naici-, applicato a rullo, pennello o airless. Per un consumo di ca.140-180 g/m², prima della posa in opera dei rivestimenti previsti.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it