PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación, Protección y Decoración.



Revoque, Pintura y Protección. Extraordinaria adherencia y durabilidad.

TEX
RECUBRIMIENTO RODILLABLE

- Revoque, decoración y Protección.
- Uso interior y Exterior.
- Uso tintométrico.
- Plasto-elástico.
- Máxima adherencia.

CUBRITIVO
EXTERIOR
INTERIOR
LAVABLE
FROTABLE
TRANSITABLE
ANTI HONGOS
ANTI ALGAS
INSECTICIDA
BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Revestimiento plasto-elástico de extraordinaria adherencia y durabilidad que embellece y protege paredes exteriores como interiores. Las mismas pueden ser de mampostería, hormigón, yeso, madera, chapa, fibrocemento, etc. Reemplaza al revoque fino y la pintura. Es impermeable, plasto-elástico, cubre microgrietas y soporta altas temperaturas.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Las paredes deben estar limpias, secas y firmes.
Si existen grietas u oquedades deben sellarse y nivelarse previamente (este producto solo o mezclado con arena puede ser adecuado).
Aplicar previamente una mano de recubrimiento acrílico Relastic 501 del color elegido sobre la superficie.
Enmascarar todos los contornos y superficies que se deseen proteger.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner. Producto listo para aplicar. La dilución se efectúa con agua.

SECADO

Secado superficial: 1-4 horas. Secado en profundidad: 1 a 2 días según la temperatura ambiente.

APLICACIÓN

Es conveniente aplicar una mano de recubrimiento acrílico Relastic 501 del color elegido antes de aplicar el Revestimiento Rodillable.
El producto se aplica con rodillo; el largo del pelo dependerá de la textura que se quiera dejar.
Se puede aplicar una o dos manos dependiendo del espesor de capa deseada.
En cuanto a los paños de aplicación es recomendable unir unos con otros antes que el producto comience a secar a fin de que no se noten los empalmes (evitando solapados).
Tener encuenta que este producto no es una pintura, por lo tanto, trabajar con el rodillo en tramos cortos y cruzados, luego volver a cargar el mismo hasta cubrir una superficie aproximada de 0,5 x 0,5 m.
No aplicar sobre superficies sin preparación, ni aplicar en cercanías de lluvia.
Si bien forma película aún a 0°C, es conveniente no aplicar a menos de 10°C pues resulta muy lenta la evaporación del agua y es perjudicial para la textura.

RENDIMIENTO

Rodillado Fino: Rendimiento Promedio 0,7 a 1kg por m^2
Rodillado Mediano: Rendimiento Promedio 1,5 a 2kgs por m^2

Color	Present.	Código	Código EAN
Polibásico	25 K	415	7798295054152

BELLEZA, PROTECCIÓN Y DURACIÓN

REVOQUE
PINTURA Y
PROTECCIÓN

- INTERIOR / EXTERIOR
- PLASTO ELÁSTICO
- MÁXIMA ADHERENCIA
- USO TINTOMÉTRICO

pintura
terminación
revoque

