PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Protección.



Excelente adherencia y durabilidad. Secado Rápido

PISCINAS
BASE SOLVENTE

- Excelente adherencia y durabilidad.
- Elevada resistencia a la decoloración y a los agentes conservantes del agua.
- Gran resistencia a la intemperie y al desgaste.
- Agentes limpiadores que dificultan la adherencia de algas moho y suciedad.
- Fácil de pintar y de mantener.
- Uso tintométrico.

- Exc CUBRITIVO
- Exc EXTERIOR
- Exc INTERIOR
- Exc LAVABLE
- Exc FROTABLE
- Exc TRANSITABLE
- MB+ ANTI HONGOS
- MB+ ANTI ALGAS
- MB INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
SEMI-MATE

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
COMPLEMENTO 10
THINNER DE ALTA CALIDAD

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
Celeste	4 L	422	7798295054220
	20 L	423	7798295054237
Azul	4 L	753	7798295057535
	20 L	754	7798295057542
Blanco	4 L	755	7798295057559
	20 L	756	7798295057566
Base D	4 L	757	7798295057573
	20 L	758	7798295057580
Base A	4 L	759	7798295057597
	20 L	760	7798295057603

DESCRIPCIÓN Y USO

Pintura termoplástica a base de polímeros acrílicos en medio solvente que tiene propiedades excepcionales en cuanto a duración y resistencia.
Formulada con productos sintéticos que minimizan el envejecimiento por los rayos U.V.
Forma una película elástica resistente al cloro, a los aditivos para piletas, a las alcalinidades y sales. Fácil de pintar, excelente poder cubritivo y estabilidad del color.
Gran adherencia y rápido secado.
Puede utilizarse para pintar: piletas de natación, tanques, pisos, paredes, hormigón y alisado de cemento.
Acepta entonadores universales, inclusive tintométricos.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos.
Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo, aplicar luego Relastic 3 en 1, (Imprimador, fijador y sellador).
Las superficies no deben estar calientes (más de 30°C.)
Si la superficie es nueva y cementicia: Pintar luego de 30 días, lavar previamente con una solución diluida (5 – 10 %) de ácido muriático en agua (para eliminar las sales de calcio), lavar, dejar secar y luego pintar. La primera mano diluida y las otras dos puras o con muy poca dilución.
Si la superficie ya ha sido pintada: Limpiarla, eliminar toda la suciedad con agua y detergente; y el verdín, con una solución al 5% de agua lavandina. Luego dejar secar y pintar con la pintura tal cual se provee.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con Complemento 10 o Thinner de alta Calidad mientras el producto aún esté fresco.
Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución utilizar Complemento 10 o Thinner de alta calidad dependiendo del elemento de aplicación; se recomienda un máximo de 10%.

SECADO

1 a 4 horas entre mano y mano en días normales. El secado se produce por la evaporación del solvente que contiene, por lo tanto depende de la temperatura ambiente. Secado final 36 horas, se recomienda dejar pasar como mínimo 48 horas antes de llenar con agua.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

RENDIMIENTO

Entre 10 y 12m² por litro y por mano.



EXCELENTE ADHERENCIA Y DURABILIDAD

ELEVADA RESISTENCIA
Menor decoloración ante conservantes

AGENTES LIMPIADORES
Dificultan la adherencia de Moho y Suciedad

FÁCIL DE PINTAR Y MANTENER
Excelente adherencia y durabilidad

GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y EL DESGASTE

USO TINTOMÉTRICO