PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Preparación de Superficies.



Antióxido, convertidor de óxido y máximo poder anticorrosivo.

2 EN 1
CONVERTIDOR DE ÓXIDO MULTIFUNCIÓN

- Anti Óxido.
- Convertidor de Óxido.
- Máximo poder anticorrosivo.
- Bajo Nivel de VOC.

- Exc CUBRITIVO
- MB EXTERIOR
- Exc INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
AGUARRÁS

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Fondo convertidor y antióxido sintético para metales ferrosos. Es un producto de gran adherencia que inactiva la corrosión otorgando máxima protección.
Está especialmente indicado para dar protección a las superficies de hierro y en las que el óxido no se puede eliminar a fondo. Su composición a base de monohidrato de metaborato de sodio, como efectivo antioxidante, y un derivado del ácido tánico, como convertidor y estabilizador de óxido, en una resina alquídica con cargas minerales, lo hacen muy indicado antes de la aplicación del esmalte terminación. Es imprescindible finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar firmes, limpias, secas, libres de grasitud, polvo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), escamas de óxido de hierro, etc. Limpiar y lijar la superficie a tratar, eliminando todo rastro de suciedad (polvo o material descascarado), grasitud o pintura; dejándola firme y seca. Temperatura de la superficie: 5° a 45°C.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

En el caso de ser necesario diluir, hacerlo con un máximo de 10% de aguarrás mineral. Si el producto se aplica con soplete se recomienda diluir con Thinner de alta calidad o complemento 10.

SECADO

2 a 4hs al tacto. Intervalo entre manos: 8 horas.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente; tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree. Para una buena protección se recomienda dar un mínimo de dos manos. La primera tal cual se provee o con la cantidad de diluyente que facilite la correcta aplicación. Asegurarse de la perfecta cobertura del metal a proteger. La mejor protección se logra aplicando la pintura de terminación entre 24 y 72 horas después de aplicado el Convertidor de Óxido Multifunción 2 en 1 Relastic. Mezclar el contenido del envase previamente a la aplicación.

RENDIMIENTO

12 a 15 m² por litro y por mano según la superficie.

Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco	1/2 L	259	7798295052592
	1 L	260	7798295052608
	4 L	261	7798295052615
	20 L	257	7798295052578
Gris	1/2 L	249	7798295052493
	1 L	250	7798295052509
	4 L	251	7798295052516
	20 L	252	7798295052523
Negro	1/2 L	244	7798295052448
	1 L	245	7798295052455
	4 L	246	7798295052462
	20 L	247	7798295052479

Color	Present.	Código	Código EAN
Rojo	1/2 L	239	7798295052394
	1 L	240	7798295052400
	4 L	241	7798295052417
	20 L	242	7798295052424

Color	Present.	Código	Código EAN
Verde	1/2 L	254	7798295052547
	1 L	255	7798295052554
	4 L	256	7798295052561
	20 L	497	7798295054978

BELLEZA, PROTECCIÓN Y DURACIÓN

2 EN 1
ANTIÓXIDO
CONVERTIDOR DE ÓXIDO

ALTO PODER ANTICORROSIVO
Previene y deja inactiva la corroción en el tiempo

MÁXIMA ADHERENCIA
Sobre metales ferrosos, inclusive con óxido

- FONDO CONVERTIDOR Y ANTIÓXIDO
- GRAN PODER DE CONVERSIÓN DE ÓXIDO
- REQUIERE APLICACIÓN DE TERMINACIÓN
- BAJO NIVEL DE VOC

metales **ideal** ferrosos