

La solución a todo tipo de filtraciones

MEMBRANA LÍQUIDA CON POLIURETANO

- Atérmico Reflectivo.
- Con Promotores de Adherencia.
- Impermeabiliza todo tipo de superficies.
- Adhiere sobre membranas asfálticas y aluminizadas.
- Muy fácil aplicación, listo para usar.
- Transitable.
- Súper elástico.
- Microfibrada.
- Tintométrico.

MB CUBRITIVO
Exc EXTERIOR
Exc INTERIOR
MB LAVABLE
MB FROTABLE
MB TRANSITABLE
MB+ ANTI HONGOS
MB+ ANTI ALGAS
MB+ INSECTICIDA
MB+ BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Membrana líquida impermeabilizante con poliuretano, monocomponente, de base acuosa, amigable con el medio ambiente, altamente elástica, con microfibras, resistente a los rayos UV y otros factores climáticos.
Especialmente formulada para la impermeabilización o re-impermeabilización de todo tipo de techos, planos o inclinados, azoteas, terrazas, balcones y paredes; tanto en construcciones nuevas como en reparaciones.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo y de grasitud.
Repare grietas, goteras u orificios con sellador elástico.
En chapas galvanizadas con óxido aplicar como imprimación “convertidor de óxido” según instrucciones del producto.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco.
No diluir con más de 5% de agua para asegurar el espesor de película adecuado.

SECADO

Tiempo entre aplicaciones 2 a 6hs. Secado final entre 24 y 48hs.

APLICACIÓN

Mezclar hasta conformar un producto homogéneo.
En superficies muy absorbentes aplicar una primera mano diluida con 15% de agua a modo de imprimación.
Aplicar con pincel, rodillo o soplete en manos uniformes y cruzadas. Se recomienda un mínimo de 3 manos.
No aplicar si existe alta probabilidad de lluvias.
Es recomendable aplicar en horas de la mañana o mediodía a fin de evitar el efecto del sereno sobre la película recién aplicada.
No aplicar sobre superficies que al tacto tengan más de 40°C de temperatura para evitar que la película seque demasiado rápido y dificulte el correcto curado y la formación de ampollas.

RENDIMIENTO

1 a 1,5 kilos por m² por mano, dependiendo de la superficie.

Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco	20 Kg	966	7798295059669

CON POLIURETANO Y MICROFIBRAS

- REFLECTIVO ATÉRMICO
- ADHERENCIA SUPERIOR
- CON MICROFIBRAS
- TODO TIPO DE SUPERFICIES
- SÚPER ELÁSTICO



- FORMULADA CON POLIURETANO
- ENTONABLE, PREPARÁ TU COLOR
- BASE ACUOSA, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
- ADHIERE SOBRE TODO TIPO DE MEMBRANAS