INDUSTRIAL
Industrial.
Terminación.



EPOXI
ALTOS SÓLIDOS 2:1
TANQUES DE AGUA - ALIMENTOS - SANITARIO

- Vehículo: Resinas epoxi catalizadas.
- Relación de mezcla:
  2 Partes "A" + 1 Parte "B"
- Transitable.
- Resistente a productos químicos.

Ideal para el uso en contenedores de agua y alimentos.

- Exc CUBRITIVO
- B+ EXTERIOR
- Exc INTERIOR
- Exc LAVABLE
- Exc+ FROTABLE
- Exc TRANSITABLE
- N/C ANTI HONGOS
- N/C ANTI ALGAS
- N/C INSECTICIDA
- N/C BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
BRILLANTE

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
COMPLEMENTO 10

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
	1/2 L	792	7798295057924
	2 L	477	7798295054770
Blanco	12 L	478	7798295054787
	1/2 L	801	7798295058013
	2 L	799	7798295057993
Transparente	12 L	800	7798295058006
	1/2 L	337	7798336493377
	2 L	338	7798336493384
Gris	12 L	482	7798336494824

DESCRIPCIÓN Y USO

Especial para revestimiento de cubas, tanques de agua potable y contenedores de sustancias alimenticias en general. Se utiliza para revestir interior de recipientes, cañerías, tanques, vasijas y demás instalaciones que contienen productos alimenticios en inmersión continua.

Pintura bicomponente de altos sólidos para terminación, transitable y con resistencia a diversos productos químicos. Producto apropiado para el revestimiento de pisos que estén sometidos a la acción de agentes químicos tales como ácidos y bases diluidos, diversos solventes, etc.

Con el debido curado adquiere buena dureza y resistencia a la abrasión.

Puede usarse a la intemperie en áreas donde el tizado no sea limitante.

La relación de mezcla es 2 partes de Epoxi Altos Sólidos Relastic con 1 parte de Endurecedor XA Relastic.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, ceras, polvo y hongos.

Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con complemento 10 mientras el producto aún esté fresco.

Si el producto se aplica con soplete se recomienda diluir con complemento 10.

En el caso de ser necesario diluir, hacerlo con un máximo de 10%.

SECADO

Al tacto: 2 – 6 horas, secado final: 24 – 48 horas.

El curado químico se alcanza después de transcurridos 7 días; no someter el producto a ninguna exigencia química o física antes de ese lapso.

- Repintado: mínimo 6 horas.
- Repintado: máximo 36 horas (recomendable para no lijar).
- Aplicar 1 a 3 manos.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente; tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

Respetando la relación de mezcla de los componentes, homogeneizar y diluir de ser necesario; recordar la vida útil de la mezcla para preparar sólo lo que se va a utilizar.

El aumento de la temperatura ambiente disminuye notablemente el tiempo de utilización del producto.

RENDIMIENTO

4 a 6 m^2 por litro por 120 micrones de espesor. Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.