INDUSTRIAL
Industrial.
Terminación.



LACA ACRÍLICA POLIURETÁNICA 2:1

- Relación de mezcla:
  2 partes de “A” + 1 parte de “B”
- Resistencia al lavado.
- Resistencia a la abrasión.
- Alta dureza.
- Gran brillo.

DESCRIPCIÓN Y USO

Producto poliuretánico que cura por combinación de dos componentes. Posee aditivos mejoradores de la nivelación. Producto de inmejorable calidad que confiere terminación sin igual y un film de alta dureza y resistencia a la abrasión ,al lavado y a la intemperie. La relación de mezcla es 2 partes de Laca Acrilica Poliuretánica Relastic con 1 parte de Complemento 4:1 (Aromático/Alifático) Relastic.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, lijada, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Para maderas o metales es aconsejable el uso de “Primer Epoxi Relastic” o “Primer Poliuretánico Relastic”.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con complemento 10. En el caso de ser necesario diluir, hacerlo con un máximo de 10%.

SECADO

Al tacto 10-15 minutos. Para repintar 1 a 2 horas. Curado total 48 horas.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO

12 a 15 m² por litro y por mano.

- Exc CUBRITIVO
- Exc EXTERIOR
- Exc INTERIOR
- Exc LAVABLE
- Exc FROTABLE
- Exc TRANSITABLE
- N/C ANTI HONGOS
- N/C ANTI ALGAS
- N/C INSECTICIDA
- N/C BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
BRILLANTE
SATINADO

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
COMPLEMENTO 10

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
	1/2 L	809	7798295058099
	2 L	487	7798295054879
Blanco	12 L	488	7798295054886
	1/2 L	810	7798295058105
	2 L	811	7798295058112
Transparente	12 L	812	7798295058129

