INDUSTRIAL
Industrial.
Preparación de Superficies.



ESMALTE POLIURETÁNICO 4:1

- Relación de mezcla:
  4 partes de “A” + 1 parte de “B”
- Resistencia al lavado.
- Resistencia a la abrasión.
- Alta dureza.
- Gran brillo.

Exc CUBRITIVO
Exc EXTERIOR
Exc INTERIOR
Exc LAVABLE
Exc FROTABLE
Exc TRANSITABLE
N/C ANTI HONGOS
N/C ANTI ALGAS
N/C INSECTICIDA
N/C BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
BRILLANTE
SATINADO

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
COMPLEMENTO 10

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Producto poliuretánico que cura por combinación de dos componentes. Posee aditivos mejoradores de la nivelación. Producto de inmejorable calidad que confiere terminación sin igual y un film de alta dureza y resistencia a la abrasión, al lavado y a la intemperie. La relación de mezcla es 4 partes de Esmalte Poliuretánico Relastic con 1 parte de Complemento 4:1 (Aromático/Alifático) Relastic.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, lijada, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Para maderas o metales es aconsejable el uso de “Primer Epoxi Relastic” o “Primer Poliuretánico Relastic”.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con complemento 10. En el caso de ser necesario diluir, hacerlo con un máximo de 10%.

SECADO

Al tacto 10-15 minutos. Para repintar 1 a 2 horas. Curado total 48 horas.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO

12 a 15 m² por litro y por mano.

Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	168	7798336491687
	4 L	173	7798336491731
Blanco	16 L	178	7798336491786
	1 L	188	7798336491885
	4 L	193	7798336491939
Transparente	16 L	203	7798336492035

