INDUSTRIAL
Industrial.
Terminación.



ESMALTE BITUMINOSO

- Alto contenido de sólidos.
- Alta resistencia.

DESCRIPCIÓN Y USO

Recubrimiento autoimprimante de muy alto contenido de sólidos y gran resistencia a la corrosión, que ofrece la perfecta combinación de total impermeabilidad con altos espesores en una sola mano.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, ceras, polvo y hongos. Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con complemento 10. Para aprovechar al máximo las propiedades de este producto, se recomienda aplicar sin diluir. Sin embargo, si la temperatura ambiente o del sustrato fuera muy alta, es conveniente diluir hasta un 10% en volumen para mejorar la aplicabilidad y la nivelación.

SECADO

Tiempo de secado al tacto 50 minutos. Libre de polvo 6 horas.
Dureza final 16 horas máximo. Para repintar 16 horas. Curado total 7 días.
Cantidad de manos a aplicar: 1 o 2.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree

RENDIMIENTO

5 m²/litro para 100 micrones de película.

- Exc CUBRITIVO
- Exc EXTERIOR
- Exc INTERIOR
- Exc LAVABLE
- Exc FROTABLE
- MB TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
BRILLANTE

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
COMPLEMENTO 10

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	829	7798295058297
	4 L	830	7798295058303
Negro	20 L	831	7798295058310
	1 L	491	7798295054916
	4 L	492	7798295054923
Aluminio	20 L	493	7798295054930

