

ПАСПОРТ Б/К

Жидкость охлаждающая низкотемпературная "АНТИФРИЗ Евро Стандарт" зеленый

ТУ 2422-005-64980869-2012

Дата изготовления 04. 04. 2016

Номер партии _____

Наименование показателей	Фактические показатели	Норма
1. Внешний вид	соответствует	Прозрачная однородная окрашенная жидкость без механических примесей
2. Плотность, г/см ³	1,06	1,055-1,065
3. Щелочность, см ³ , не менее	11	10
4. Водородный показатель (pH)	10	7,5-11,0
5. Температура начала кристаллизации, °С, не выше	Минус 31	Минус 30
6. Температура кипения, °С, не ниже	102	100
7. Вспенивание: объем пены, см ³ , не более	27	30
8. время исчезновения пены, с, не более	2	3
9. Коррозионное воздействие на металлы, мм/2 суток:		По ГОСТ 28084-89 с дополнением по п.4.7 или по п. 4.8
а. Медь М1 (ГОСТ 859-78), не более	0,08	0,1
б. Латунь Л68 (ТУ 48-21-5005-80), не более	0,09	0,1
в. Припой ПОС 35 (ТУ 48-13-10-84), не более	0,15	0,2
г. Алюминий АК-6М2 (ОСТ 48-178-80), не более	0,07	0,1
д. Чугун ЧН-190 по нормам ФНАТ ВЛЗ 52205 или Ст-25 по ГОСТ 1412-85, не более	0,17	0,2
е. Сталь, не более	0,06	0,1
10. Воздействие на резину при температуре 100 °С в течение 72 часов. Изменение объема:		ГОСТ 9,030-74
а. Стандартные образцы резины 57-5006 ТУ 38-105-250-77 классе ТРЕ-100-60, не более	4	5
б. Стандартные образцы резины 57-2011 ТУ 38-105-262-78 классе ТРЕ-100-60, не более	4	5
11. Стойкость в жесткой воде		По ГОСТ 28084-89 с дополнением по п.4.10
12. Фракционные данные:		
а. Температура начала перегонки °С, не ниже	10	100
б. Массовая доля жидкости, перегоняемой до 150 °С, не более, %	10	60

Продукт не входит в перечень обязательной сертификации.



04. 04. 2016г.