



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 19000746-ОЗСМ

Масло индустриальное ИГПИ-30
ТУ 0253-053-00151911-2008 изм. 1-9 Код ОКПД 2 19.20.29.140

Декларация о соответствии

рег. номер: ЕАЭС № RU Д-RU.HX20.B.00565 по 09.07.2023

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Р-854 Взлив, см: 240 Количество, т: 71,00

Дата изготовления продукта: 28.01.2022

Дата отбора пробы: 28.01.2022

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Внешний вид	Визуально	-	Однородная прозрачная жидкость	Однородная прозрачная жидкость
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	-	2,5	1,0
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	39,00 + 50,00	43,46
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	90	92
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	ASTM D 4052	-	885,0	874,9
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	-	878,1
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	ГОСТ 11362	-	1,0	0,74
Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	-	0,2	0,12
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	224
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	-15	-17
Массовая доля механических примесей	ГОСТ 6370	0,03	Отсутствие	Отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Следы	Следы
Массовая доля серы, %, не более	ASTM D 6481	-	1,00	0,38
Массовая доля цинка, %, не менее	ASTM D 6481	-	0,04	0,05
Испытание на коррозию медных пластинок, баллы, не более	ГОСТ 2917	-	1в	1в
Антикоррозионные свойства, степень коррозии	ГОСТ 19199	-	Отсутствие	Отсутствие
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более:				
- при 24 °С	ASTM D 892	-	50	20
- при 94 °С		-	50	50
- при 24 °С (после испытания при 94 °С)		-	50	20
Стабильность пены, см ³ , не более:				
- при 24 °С	ASTM D 892	-	5	0
- при 94 °С		-	5	0
- при 24 °С (после испытания при 94 °С)		-	5	0
Термоокислительная стабильность: увеличение кислотного числа через 1000 час, мг КОН на 1 г масла, не более	ASTM D 943	-	2,0	1,2
Число осадения: содержание осадка (объемная доля), %	п.5.5 настоящих ТУ	-	Отсутствие	Согласно примечания п.2 настоящего ТУ, показатель качества определяется при поставке на ОАО "АВТОВАЗ" в УЛИР ОАО "АВТОВАЗ"
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	348

Заключение: Масло индустриальное ИГПИ-30 соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям";
- ТУ 0253-053-00151911-2008 изм. 1-9

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84)

Исполнитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены:

Горчакова С.В.

Паспорт выдан: 29.01.2022 0:19:15

