



PRO W-F ALUMINIUM EPOXY PUTTY

TEKNİK BİLGİ FORMU

Ürün kodu: 20055

Ürün tanımı: Alüminyum tamir epoksi macun oda sıcaklığında kürleşir. Alüminyum veya metal yüzeylerin doldurulması, tamiri, bakımı ve yapıştırılması için tasarlanmıştır. Ayrıca hizmete geri döndürülmesi gereken ekipmanların etkili bir şekilde onarılması için de kullanılabilir.

Özellikler: 1. Dik yüzeylere kolaylıkla uygulanır.

2. Alüminyum, çelik ve diğer birçok metallerin yanı sıra betona da sabitlenir.

3. Sertleştikten sonra tesviye edilebilir.

4. %100 saf epoksiden üretilmiştir

5. Paslanmayan onarımlar sağlar.

6. Kimyasallara; birçok asit, baz, çözücü ve alkalilere karşı dayanıklıdır.

Ürün verileri: A Bileşenin rengi (reçine): Gümüş gri

B Bileşenin rengi (sertleştirici): Bej

Karışım rengi : Gümüş gri

Karışım Oranı: 6.7:1 (hacimce), 93:7 (ağırlıkça)

Saklama Koşulları & Raf Ömrü: +5°C ile +25°C arasında, serin ve kuru ortamda saklayınız. Orijinal açılmamış, hasar almamış ambalajında uygun şekilde saklandığı takdirde raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Direkt güneş ışığından koruyunuz.

Teknik Veriler:

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	SONUÇLAR	TEST METODU
Kürlenmemiş		
Hacimce katı Yüzdesi	100	-
Karışım viskozitesi	Pasta	-
Özgül ağırlık	Reçine:1.86	-
	Sertleştirici:0.9	
	Karışım:1.79	
Uygulama süresi	25~30 dakika (500g, 25°C'de)	-
Tam kürlenme süresi	24 saat	-
Maksimum uygulama sıcaklığı	49°C (özel şartlarda danışınız)	-
7 Gün Kürlenmiş (25°C'de)		
Kesme mukavemeti	1200 psi	Ref. ASTM D 1002-10
Gerilme mukavemeti	4120 psi	ASTM D638-14 (Type1, V=5mm/dk)
Camsı geçiş sıcaklığı	85.75 (Tg) °C	DSC
Eğilme mukavemeti	7531 psi	ASTM D638-14 Procedure AI
Sıkıştırma mukavemeti	15485 psi	ASTM695-15
Shore D sertliği	87	Ref. ASTM D2240-15
Çalışma sıcaklığı	-30 ile 150 °C arası sürekli	-
	-30 ile 200 °C arası kısa süreli	

Sadece bilgi amaçlıdır-şartname amaçlı değildir.

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.



TEKNİK BİLGİ FORMU

PRO W-F ALUMINIUM EPOXY PUTTY

Uygulama Talimatları:

1. Yüzey Hazırlığı

Alüminyum tamir epoksi macun sadece temiz, kuru ve iyi pürüzlendirilmiş yüzeylere uygulanır.

(1) Sağlam zemin oluşturun ve yüzey kirliliğini mekanik olarak (zımpara v.b.) giderin, buharlaştıktan sonra yüzeyde kalıntı bırakmayan aseton, MEK, izopropil alkol vb. gibi uygun bir çözücü ile yüzeyi kimyasal olarak temizleyin.

(2) Kalıplaşmış kirlilik varsa temiz yüzey oluşturana kadar mekanik ve kimyasal temizlik yapınız.

(3) Aşındırıcı raspa, taşlama, döner törpü veya diğer uygun bir araç ile yüzeyi pürüzlendirin.

2. Karıştırma & Uygulama

Uygun bir alet kullanarak epoksi macun karışımını hazırlanan yüzeye uygulayın. Uygulama esnasında hava boşlukları oluşmamasına dikkat edin. Parça kaybı (delik, boşluk vb.) içeren tamirat yüzeylerinde kayıp malzeme yüzeyini oluşturmak için takviye edici bant, tel örgü, sac parça vb. ile boşluk üzerinde bir köprü oluşturup ardından ürünü köprü malzemesini de içine alacak şekilde uygulayınız.

3. Temizleme Ekipmanları

Aletlerden fazla malzemeyi hemen temizleyin. Gerekğinde aseton, MEK, izopropil alkol ve benzeri çözücü kullanın.

Konsantre asitlere veya organik çözücülere uzun süre maruz kalması önerilmez.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri: Tüketiciler; güvenli taşıma, saklama ve imha etme üzerine bilgi edinmek ve tavsiye almak için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve güvenlikle alakalı diğer verileri de içeren Güvenlik Bilgi Formuna başvurmalıdır.

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımnî hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.