

برايمر كيم فلكس

دهان تحضيرى لمركبات حشو الفواصل المعالجة بالقار.

المواصفات العامة :

- منتج منخفض اللزوجة علي هيئة مركبين أسود اللون أساسه الإيبوكسي والقار المعالج حاوي للمذيبات.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	أسود
نسبة المواد الصلبة (بالوزن) :	٧٣ ± ٢ %
الكثافة (كجم / لتر) :	١.٠٥ ± ٠.٠٢
نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن :	٣ : ١
فترة التشغيل :	٢ ساعة (وتقل بارتفاع درجة الحرارة)
زمن الجفاف الابتدائي :	٧ ساعات
زمن الجفاف النهائي :	٢٤ ساعة
معدل الاستهلاك :	٢٠ جم / م ^٢ (لقطاع ٢٠ × ٢٠ م)
	(ويعتمد علي مسامية السطح و مدي التحكم في هالك الاستعمال)

مجال الإستعمال :

- برايمر تحضيرى لمركبات حشو الفواصل الالفقية والرأسية من البولي يوريثان قار مثل كيم فلكس ١٤٠.
- برايمر تحضيرى لمركبات حشو الفواصل للكباري من البولي يوريثان قار مثل كيم فلكس اي اكس.
- جميع أنواع الفواصل الإنشائية (تمدد - إنكماش - هبوط) .

طريقة الاستعمال :

- يجب أن يكون أسطح جوانب الفاصل نظيفة خالية من الأتربة و الزيوت والشحوم كما يجب أن تكون جوانب الفاصل سليمة و قوية و ترميم الأجزاء الغير سليمة بمونة إيبوكسية أو أسمنتية بوليمرية.
- يتم خلط محتويات العبوتين أ+ ب بالكامل أو أخذ الكمية المطلوبة بنسبة وزنية و يتم التقليب باستخدام خلاط كهربائي علي السرعة البطيئة (٣٠٠ لفة / دقيقة) لمدة ٢-٣ دقيقة.
- يتم دهان برايمر كيم فلكس بفرشاة مناسبة لأبعاد الفاصل ثم يتم وضع مادة حشو الفاصل قبل الجفاف النهائي لمادة برايمر كيم فلكس.
- **التخزين :** لمدة ١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة و في عبوات مغلقة .
- **العبوات :** مجموعة من مركبين ٣ كجم.