

بوية المرور CR

دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور.

متوافق للمواصفات القياسية المصرية ١٩٩٥/٧٩٤ صنف (١)

الوصف:

دهانات جاهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكلور وأصباغ ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل الجوية والمواد الكيماوية والمواد البترولية.

مجال الاستعمال:

تخطيط الشوارع والطرق والمراجعات ومواقف السيارات والملاعب الرياضية وعمل علامات المرور.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

الألوان :	أسود - أبيض - أصفر وألوان أخرى
اللمعة :	قشرة البيض (Egg Shell)
الكثافة (كجم/لتر):	١.٠٥ ± ١.٤٢
نسبة المواد الصلبة:	لا تقل عن ٦٠٪ بالوزن
زمن الجفاف الابتدائي:	١٠ - ١٥ دقيقة
زمن الجفاف الصلب:	٤٥ - ٦٠ دقيقة
مقاومة الاحتكاك على جهاز تابر:	لا تقل عن ١٥٠٠ لفة
المذيب :	كيم سولف ٦ (٥ - ١٠٪ للوجه الأولي إذا لزم)
معدل الاستهلاك (النظري):	٢٠٠ - ٢٥٠ م ^٢ /كجم للوجه الواحد

طريقة الاستعمال:

- يتم تنظيف الأرضيات جيداً من الزيوت والشحوم والأتربة ويمكن عمل التنظيف النهائي بالهواء المضغوط.
- تدهن طبقة واحدة أو أكثر طبقاً للمواصفات المطلوبة وذلك باستعمال الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش.
- يدهن الوجه التالي بعد مرور ٤٥ دقيقة على دهان الوجه الأول.
- يتم تنظيف المعدات المستخدمة باستعمال مادة كيم سولف ١.
- التخزين والصلاحيّة:** لمدة عامان تحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** ٤ كجم، ١٦ كجم.