

## اكريليك ٢٨٠

أكريليك ماستيك من مركب واحد دائم المرونة .

### مجال الإستعمال :

- يستعمل لحشو فواصل التمدد والفواصل بين العناصر المختلفة بجميع أنواعها .
- مناسب لحشو الفواصل التي تتعرض لتمدد وإنكماش لا يزيد على ١٥٪ يوفى المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C834.

### المميزات :

- قوى الإلتصاق بالأسطح الخشبية والأسمنتية والطوب والأسطح المعدنية .
- يمكن دهانها بالأنواع الشائعة من الدهانات مثل كيما كوت وكيما تون .

### الخواص الفنية : (عند ٢٥°م)

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| اللون :                         | أبيض - رمادي (ألوان أخرى حسب الطلب) |
| نسبة المواد الصلبة :            | ٧٨٪ ± ١٪                            |
| الكثافة (كجم/لتر) :             | ١.٥٠ ± ٠.٠٢                         |
| الجفاف السطحي :                 | ٥٠ دقيقة                            |
| الصلادة النهائية :              | ٧ أيام                              |
| الاستردادية Recovery :          | < ٧٥٪                               |
| الاستطالة عند القطع :           | ٦٢٥٪ ± ٥٪                           |
| الانكماش الحجمي :               | ٦ ± ١٪                              |
| مقاومة الالتصاق :               | ١٠٢ ± ٠.١٥ نيوتن/سم <sup>٢</sup>    |
| معدل الاستهلاك لفاصل ٢ X ١ سم : | ١٥ متر طولي للخرطوشة                |
|                                 | ٣٠٠ جم/ متر طولي                    |

يتبع ...

## أكريليك ٢٨٠ (تابع)

### طريقة الاستعمال :

- يجب ان تكون جميع الفواصل صلبة وخالية من الأتربة والمواد الدهنية وينصح بدهان أسطح الفواصل المسامية بوجه تحضيرى من هانزاسيل أو أكريليك ٢٨٠ مخفف بالماء بنسبة ١ : ٢ مياه وتترك لمدة ٤٥ دقيقة.
  - يتم فك الميسم وقطع الجزء العلوى من الميسم قطعاً مائلاً وسُتبت الميسم فى الخرطوشة .
  - تملأ الفواصل بمادة أكريليك ٢٨٠ ويسوى السطح بفرشة ناعمة مبللة بالماء والصابون .
- التخزين:** يخزن فى مكان جاف وبارد لمدة ١٢ شهور.
- العبوات:** خراطيش ٣٠٠ ملي لتر بألوان مختلفة ، عبوة ٥ كجم.