

أديبوند ٦٥

لاصق على الجودة متعدد الأغراض للخرسانة والمونة.

المواصفات القياسية:

أديبوند ٦٥ يوفى اشتراطات المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C 1059 والمواصفات الفنية للمصنع CMBI 2012.

المواصفات العامة:

- أديبوند ٦٥ لاصق متعدد الأغراض أساسه لاتكس البوتادين ستيرين (SBR) يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها بصفة عامة وزيادة قوة الالتصاق بمواد البناء المختلفة بصفة خاصة.

مجال الاستعمال:

- يستخدم الأديبوند ٦٥ على نطاق واسع في الأعمال الداخلية والخارجية.
- إضافة لانتاج روبة الأديبوند ٦٥ التي تستعمل للحام الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية.
- إضافة لانتاج مونة الأديبوند ٦٥ التي تستعمل لأعمال الترميم وملء أماكن التشعشعش في الخرسانة.
- يستعمل الأديبوند ٦٥ كدهان تقوية للأسطح الخرسانية وأسطح البياض.

الخواص الفنية: (عند ٢٥°م)

اللون:	أبيض
الكثافة (كجم/لتر):	١.٠١ ± ٠.٠١
الرقم الهيدروجيني:	٧.٥ ± ٠.٥
نسبة المواد الصلبة:	٤٨ ± ٢%

طريقة الاستعمال:

● روبة الأديبوند ٦٥:

- يخفف الأديبوند ٦٥ بالماء بنسبة حوالى ١ : ٣ ويخلط مع مخلوط الأسمنت والرمل (أسمنت إلى رمل بنسبة ١ : ١) ويمزج جيداً حتى الوصول إلى القوام المطلوب وتوضع المونة قبل تمام جفاف طبقة الروبة (معدل الاستهلاك حوالى ١.٢٥ كجم/م^٢).

● مونة الأديبوند ٦٥:

- يخلط الأديبوند ٦٥ المخفف بالماء بنسبة ١ : ٤ إلى ١ : ٦ مع مخلوط الأسمنت والرمل (والزلط) حتى الوصول إلى القوام المطلوب وتستعمل مونة الأديبوند ٦٥ فوق طبقة الطرشة من روبة الأديبوند ٦٥ قبل تمام جفافها (معدل الاستهلاك حوالى ٣.٠ - ٤.٠ كجم/م^٢).
- تنظف المعدات بالماء بعد الاستعمال مباشرة.

التخزين والصلاحية: لمدة سنتان فى ظروف تخزين مناسبة وفي عبواته الأصلية المغلقة.

العبوات: ٩.٠ كجم، ٥ كجم، ٢٠ كجم