

أديكور CMB ١٠٥

دهان أسمنتى مطاى من مركبين عازل للمياه والصرف الصحى للأسطح الأسمنتية.

وصف المنتج:

- دهان أسمنتى مطاى يتكون من مركبين أحدهما سائل أساسه لاتكس البيوتادين ستيرين والآخر مسحوق أساسه أسمنتى معالج.

المواصفات القياسية:

- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لعزل مشاريع الصرف الصحى.
- مطابق للكود المصرى لأعمال عزل الرطوبة والمياه فى المباني.

مجال الاستعمال:

- عزل أسطح الخرسانة والطوب الأسمنتى من الداخل والخارج.
- يستعمل بمشروعات الصرف الصحى.

المميزات:

- معالجة الشروخ للأسطح الأسمنتية والمباني.
- إلتصاق قوى بالخرسانة والأسطح الأسمنتية.
- مقاومة عالية للعوامل الجوية.
- مقاومة عالية لكيماويات الصرف الصحى.
- مقاومة إحتكاك عالية.

الخصائص الفنية: (عند ٢٥ °م)

الكثافة (بعد الخلط كجم/لتر):	٢ ± ٠.٢
نسبة الخلط (بالوزن):	١ سائل : ٤ بودر
زمن التشغيل :	٣٠ دقيقة
النفذية DIN 1048 :	مطابق
السمية :	غير سام
الحد الأدنى لأوجه الدهان :	وجهان لعزل الرطوبة وثلاثة أوجه لعزل المياه وتزيد بزيادة ضغط المياه المؤثر حسب كود العزل المصرى
معدل الاستهلاك النظرى:	١ - ١.٢٥ كجم/م ^٢ للوجه (تقريباً)

يتبع...

أديكور CMB ١٠٥
(تابع)**طريقة الاستخدام:**

- ينظف السطح من الشوائب والزيوت ثم يרטب بالماء.
- فى حالة وجود عيوب بالسطح الاسمنتى يتم تسوية السطح بأستخدام مونة الاديبوند ٦٥.
- تصب ٧٥٪ من محتويات جركن السائل الابيض فى وعاء التقلب.
- يتم وضع محتويات الشيكارة (المنتج الاسمنتى) تدريجياً فى وعاء التقلب مع أستخدام قلاب (شينيور) ويتم التقلب حتى يتجانس القوام مع مراعاة استمرار التقلب على فترات أثناء الدهان لضمان التجانس.
- يتم إضافة باقى محتويات الجركن أثناء التقلب.
- يتم دهان المنتج بالفرشاة أو الرولة ويمكن تخفيفه بالماء للوصول للقوام المناسب للتنفيذ بالرش.
- تدهن الأوجه التالية بعد جفاف الوجه السابق (بعد حوالي ٦ ساعة) وتنظيفه بفرشاة ناعمة لإزالة المواد السائبة وترطيبه والدهان فى إتجاه متعامد على الوجه السابق.
- تنظف المعدات المستخدمة فى التقلب مباشرة بالماء بعد الاستخدام.

أحتياطات الأمان:

- نظراً لأرتفاع قلوية الأسمنت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسة لذا:
- يجب إرتداء القفازات والأفرو ل والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
- فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
- غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل.

التخزين والصلاحيه:

- ١٢ شهر فى عبواته المغلقة فى مكان جاف صالح للتخزين مع تخزين كل مركب على حدة.

العبوات:

- مجموعة من مركبين زنة ٢٥ كجم (جركن ٥ كجم مركب سائل، شيكارة ٢٠ كجم مركب بودر).
- مجموعة من مركبين (سائل + بودر) زنة ٥ كجم.