

أديكور E2 - فليكس

دهان أسمنتى على المرونة عازل للمياه.

وصف المنتج:

- دهان أسمنتى مطاطى على المرونة يتكون من مركبين أحدهما سائل أساسه راتنج عازل للمياه والآخر مسحوق أساسه أسمنتى معالج.

مجال الأستعمال:

- العزل الداخلى والخارجى للخرسانة والطوب الأسمنتى ولعلاج الشروخ.
- لعزل خزانات المياه والأساسات وأرضيات الملاعب وللواجهات الساحلية والكبرى.
- عزل حمامات السباحة والبحيرات الصناعية والنوافير.

المميزات:

- علاج شروخ الأسطح الأسمنتية والطوب الأسمنتى.
- إلتصاق قوى بالخرسانة.
- مقاوم للعوامل الجوية فى المناطق الساحلية.
- يمكن دهانه بدهانات ملونة مثل الأديكون.
- مقاوم للأحتكاك.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

اللون	:	أبيض / رمادى (ألوان أخرى بالطلب)
الكثافة (بعد الخلط عند ٢٥ °م)	:	١,٦٢ ± ٠,٠٥ كجم/لتر
نسبة الخلط (للأسمنتى والأبيض)	:	(٢ بودر: ١ سائل) بالوزن
زمن التشغيل	:	٣٠ دقيقة (تقل كلما زادت الحرارة)
السمية	:	غير سام
مقاومة الضغط ASTM C 579	:	٣٥ ± ١ نيوتن/مم ^٢
مقاومة الأنحناء ASTM C 580	:	١٤ ± ١ نيوتن/مم ^٢
مقاومة الإلتصاق بالخرسانة ASTM C 321	:	١,١٥ ± ٠,٠٥ نيوتن/مم ^٢
الحد الأدنى لأوجه الدهان	:	وجهان لعزل الرطوبة وثلاثة أوجه لعزل المياه وتزيد بزيادة ضغط المياه المؤثر حسب كود العزل المصرى
معدل الاستهلاك النظرى	:	من ١-١,٢٥ كجم/م ^٢ وجه يتبع...

أديكور E2 - فلكس
(تابع)**طريقة الاستخدام:**

- ينظف السطح من الشوائب والزيت ثم يربط بالماء.
- فى حالة وجود عيوب بالسطح الاسمنتى يتم تسوية السطح بأستخدام مونة الأديبوند.
- تصب ٧٥٪ من محتويات جركن (السائل الأبيض) فى وعاء التقلب.
- يتم وضع محتويات الشيكارة (المنتج الأسمنتى) تدريجياً فى وعاء التقلب مع أستخدام قلاب (أوشنيور) ويتم التقلب حتى يتجانس القوام مع استمرار التقلب على فترات أثناء الدهان لضمان التجانس.
- يتم إضافة باقى محتويات الجركن السائل أثناء التقلب.
- يتم دهان المنتج بالفرشاة أو الرولة ويمكن تخفيفه بالماء للوصول للقوام المناسب للتنفيذ بالرش.
- تدهن الأوجه التالية بعد جفاف الوجه السابق (بعد حوالي ٦ ساعة) وتنظيفه بفرشاة ناعمة لإزالة المواد السائبة وترطيبه والدهان فى إتجاه متعامد على الوجه السابق.
- تنظف المعدات المستخدمة فى التقلب مباشرة بالماء بعد الاستخدام.

أحتياطات الأمان:

- نظراً لأرتفاع قلوية الأسمنت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسة لذا:
- يجب إرتداء القفازات والأفول والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
- فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
- غسل الأيدي بالماء والصابون بعد نهو العمل.

التخزين والصلاحيه:

- مدة ١٢ شهر تحت ظروف تخزين مناسبة ويتم تخزين المركب السائل بعيداً عن مركب البودر.

العبوات:

- اللون الرمادى والأبيض مجموعة ٣٠ كجم (٢٠ كجم شيكارة بودر - ١٠ كجم جركن سائل).