

انتى رست كوتنج CMB

مادة أسمنتية من مركبين لمقاومة صدأ حديد التسليح.

المواصفات العامة :

– مادة أسمنتية معالجة بالمواد البوليمرية من مركبين لمقاومة لصدأ حديد التسليح.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

رماى	اللون :
حوالى ٢٠١ ± ٠٠٢ كجم/لتر Gross Density	الكثافة :
مركب A : مركب B	نسبة خلط المركبين :
١ : ٤ بالوزن ، ١ : ٣ بالحجم	
حوالى ٣٠ دقيقة	زمن التشغيل :
يدهن وجهين كل وجه حوالى ١ م	سمك طبقة الدهان :
١٠ - ٢٠ كجم / سم ٢	مقاومة التماسك :
من ٣ - ٤ كجم / م ٢ للوجهين	معدل الاستهلاك :

طريقة الاستعمال :

- تنظيف اسياخ حديد التسليح من الشحوم والدهون والزيوت واجزاء الخرسانة والمونة والصدأ وذلك بأستعمال مدفع الرمل أو الفرشة السلك على الأقل.
- تخلط الكمية التى تستهلك فى زمن التشغيل فى اناء خاص ويوضع مركب (A) السائل أولاً ثم يخلط معه مركب (B).
- وفى حالة الاجواء الحارة ممكن اضافة ٥ ٪ من وزن السائل مياه.
- فى الكميات الكبيرة يستعمل خلاط خاص لمخلط مركب A مع مركب B.
- يجب أن يكون قوام المخلوط قابل للدهان بالفرشة.
- تدهن طبقة سمك ١ مم على الحديد المطلوب علاجه.
- يدهن الوجه التالى بسمك ١ مم أيضاً بعد ساعتين إلى ثلاثة من دهان الوجه الأول.
- يمكن صب الخرسانة أو مونة الترميم بعد مرور ٢٤ ساعة على الدهان.
- **تنظيف المعدات :** تنظيف المعدات بالمياه قبل جفاف المادة وتنظف ميكانيكياً بعد تمام الجفاف.
- **التخزين :** لمدة عام واحد فى مكان خالى من الرطوبة وظروف تخزين مناسبة.
- **العبوات :** عبوات من مركبين سعة ٥ كجم ، ٢٥ كجم.