

سيروبلاست S 350

مادة حشو فواصل بيتومينية مطاطية تحتوى على مواد مذيبة وتستعمل على البارد.

المواصفات العامة :

– مادة حشو فواصل مرنة من مركب واحد جاهزة للاستعمال، أساسها البيتومين المعالج بالمطاط وألياف صناعية ومواد مائلة ومذيبات هيدروكربونية.

المواصفات القياسية : ASTM D 1850 , ASTM D 1851

مجال الاستعمال :

- حشو الفواصل الإنشائية للأرضيات.
- حشو الفواصل فى الترع وممرات المياه.
- حشو الفواصل فى الأرضيات الخرسانية والأسفلتية.
- التحبيش حول المواسير والأسطح.
- ملء الشروخ فى الطبقات العازلة المصنوعة من الأسفلت أو الشرائح البيتومينية.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

١,٢٥ ± ٠,٠٥	الكثافة (كجم/لتر) :
١٥ - ٢٠ %	نسبة المطاط :
١٠ - ١٢ %	نسبة المواد المذيبة :
٤٨ ساعة	زمن الجفاف الابتدائى :
٦ - ٨ أسابيع	زمن الجفاف النهائى :
٢٠ - ٤٥ ° سيليزية	درجة الحرارة المناسبة للاستخدام :
٤٥٠ جم/ متر طولى	معدل الاستهلاك النظري لفاصل ٢ × ١,٦ سم : ٤٥٠ جم/ متر طولى

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من المواد المفككة والزيوت والشحوم كما يجب أن تكون جافة.
- يتم العمل فى درجة الحرارة المذكورة فى الخواص الفنية وفى الأجواء الباردة يتم تسخين العبوات فى حمام مائى ساخن (ليس باللهب المباشر) من ٤٥°م إلى ٦٠°م للوصول للقوام المطلوب للتشغيل **وفى الأيام الحارة يتم العمل صباحاً وقبل الظهر مع ضرورة استخدام الدهان التحضيرى** ويجب تقليب سيروبلاست ٣٥٠ إس قبل الإستعمال مباشرة تقليباً جيداً حتى يصبح القوام متجانس تماماً. **يتبع**

سيرو بلاست ٣٥٠ S (تابع)

(تابع) طريقة الاستعمال :

- إذا كانت جوانب الفواصل غير مسامية أو قليلة المسامية فيتم حشو مادة سيرو بلاست ٣٥٠ إس مباشرة عليها وفي حالة الأسطح المسامية أو عند العمل في درجة الحرارة المرتفعة ينصح بأستعمال دهان تحضيري من براير سيرو بلاست ٣٥٠ إس أو سيروتكت M2 مخفف بالنفط ٢٠٪.
- يتم التحكم في عمق الحشو بأستعمال مادة حشو خلفية مثل باكنج رود المستديرة القطاع حيث تضغط في الفاصل حتى العمق المطلوب لمادة السيرو بلاست ٣٥٠ إس حسب ما يلي :

عرض الفاصل	عمق الفاصل
≥ 15 مم	يساوى العرض
≤ 16 مم	١٦ مم
ملحوظة : مقياس العمق عند المنتصف ويزيد عند الجوانب	

- تغطي الحواف الجانبية للسطح الخارجى للفاصل بشرط لاصق جيد الالتصاق.
- تملأ الفواصل بمادة السيرو بلاست ٣٥٠ إس بماكينة حشو الفواصل أو يدوياً حسب حجم الأعمال.
- التخزين:** ٦ شهور تحت ظروف تخزين مناسبة وفي أوعية مغلقة.
- العبوات:** ٥ كجم ، ٢٠ كجم.