

سيتوكول ٣٠٠٠ PUR

مادة مطاطية لحشو الفواصل أساسها مادة البولي يوريثان.

الوصف :

– مادة مطاطية مرنة فائقة الجودة من مركبين أساسها مادة البولي يوريثان الراتنجية تستعمل لحشو الفواصل الأفقية والرأسية بكفاءة عالية.

– يوفي المواصفات القياسية ASTM C 920, ASTM D 1850 and meets US Federal Specifications No. TT—S—00227E. Type 2 class A

مجال الاستعمال :

- يستعمل سيتوكول ٣٠٠٠ بي يو آر في حشو الفراغات الأفقية والرأسية في حالة توقع حدوث تحركات واجهادات كبيرة في الفواصل.
- ويستعمل في حشو فواصل التمدد والانكماش وجميع أنواع الفواصل في الأبنية المتعددة الطوابق والكتل الخرسانية والكباري والطرق والخزانات وحمامات السباحة والفواصل المعرضة لتأثير العوامل الكيميائية خاصة في عمليات الصرف الصحي.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	رمادي (أو لون أبيض حسب الطلب)
نسبة المواد الصلبة :	١٠٠٪
الكثافة (كجم/لتر) :	١,٦٥ ± ٠,٠٤
نسبة خلط أ : ب بالوزن :	٨ : ١
زمن الشك الابتدائي :	٢٤ ساعة
الصلادة النهائية :	بعد ٧ أيام
معدل الاستهلاك :	٠,٧ كجم/المتر الطولي (لقطاع ٢ × ٢ سم)

طريقة الاستعمال :

- يتم تنظيف جوانب الفاصل جيداً من الزيوت والدهون والأتربة وخلافه.
 - يتم تثبيت حشو خلفي (باكنج رود) داخل الفاصل للتحكم في كمية المادة المستخدمة ويستحسن أن يكون عمق الفاصل مساوياً لاتساعه للفواصل ٥-٢٠ سم عرض وللفواصل بعروض أكثر من ٢٠ سم يقل العمق عن العرض ويرجع للإدارة الفنية لتحديده حسب الحالة.
- يتبع

**سيتوكول PUR ٣٠٠٠
(تابع)****(تابع) طريقة الاستعمال :**

- يمكن تغطية المساحات حول الفاصل بشرائط لاصق لحمايتها من التلوث أثناء ملء الفاصل.
- تحتاج جوانب الفاصل عادة لدهان تحضيري من براير سيتوكول أو مادة كيمابوكسي ١٠١ والكمية اللازمة من البراير حوالي ٢٪ من كمية مادة ملء الفواصل.
- يخلط مركبي سيتوكول PUR ٣٠٠٠ جيداً حتى الوصول إلى قوام متجانس تماماً باستعمال خلاط يدوي أو كهربائي.
- تملأ الفواصل بالمخلوط بطريقة الصب ويتم التأكد من ملء الفواصل تماماً وعدم وجود فراغات هوائية داخل الفواصل ، ويتم الملء باستخدام سكين معجون أو مسدس ملء الفواصل.
- التخزين : لمدة ١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة.**
- العبوات : مجموعة من مركبين زنة ٣ كجم.**