

سيتوكس فكس

مونة ترميم وعزل سريعة الشك والتصلد (خلال خمس دقائق) .

المواصفات القياسية :

تطابق الكود المصرى للعزل ضد الرطوبة والمياه.

مجال الاستعمال :

- غلق الفجوات والفواصل فى الخرسانة والحوائط والأرضيات الجاهزة ولعمليات الترميم الخاصة السريعة.
- تستعمل لأعمال الترميم والعزل وغلق الفجوات ضد تسرب المياه القوية .
- غلق الفتحات حول مداخل ومخارج التركيبات الصحية والكهربية فى المنشآت المائية .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

الكثافة (مسحوق) (كجم/لتر) : 1.05 ± 0.02

الكثافة (مونة جافة) (كجم/لتر) : 2.00 ± 0.02

مقاومة الضغط ASTM C 109 : 26.5 ± 5 كجم/سم^٢

معدل الاستهلاك : ٢ كجم / لتر

طريقة الاستعمال :

- يجب أن يكون السطح صلباً وخال من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء الضعيفة .
- يخلط سيتوكس فكس بالماء فقط ويمكن إضافة قليل من الرمل بحد أقصى ١ : ١، ولكن بدون إضافة أى مواد رابطة أخرى مثل الأسمنت أو الجير أو الجبس .
- تخلط المادة بكميات صغيرة بحيث يمكن استخدامها خلال فترة تشغيل لا تتعدى دقيقتين .
- يبدأ الشك بعد دقيقتين من تمام الخلط ومن غير الممكن فى هذه الحالة إضافة ماء للخلط أو الاستمرار فى تشغيلها.
- تنظف الأدوات المستخدمة مباشرة بالماء بعد الاستعمال.
- التخزين والصلاحية :** لمدة ١٢ شهر فى ظروف تخزين مناسبة وجو جاف.
- العبوات :** ١ كجم / ٥ كجم / ١٥ كجم / ٢٥ كجم