

سيتوكس U

مسحوق أسمنتى للصق القيشانى والسيراميك.

المواصفات القياسية (يوفي المواصفات الآتية):

- المواصفات القياسية الأوروبية الموحدة EN 12004-1 Type C 2 والخصائص الخاصة (S1), (E), (T).

- المواصفة القياسية المصرية م.ق. ١٨ ٤١.

- المواصفة الفنية للمصنع رقم CMBI 1021.

وصف المنتج :

- مركب من الأسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مائنة خاصة.

مجال الاستعمال :

- مادة فائقة الجودة كطبقة رقيقة للصق البلاط القيشانى والسيراميك والزجاجى والموزاييك ولتثبيت وحدات الألواح الرغوية والصوف الزجاجى ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والبياض الأسمنتى.

- يمكن أيضاً استعماله كمونة تثبيت الوحدات الخرسانية الخفيفة والطوب الخفيف بجميع أنواعه.

- مناسب للاستعمال الداخلى والخارجى للأرضيات والحوائط.

- يستخدم فى حمامات السباحة وخزانات المياه والمطابخ والحمامات.

المميزات :

- جاهز للاستعمال لا يتطلب سوى الخلط بالماء.

- سرعة ونظافة وموثوقية وتوفير فى تكلفة إنجاز العمل بسبب صغر سمك المونة اللاصقة.

- طبقة لاصقة عازلة مقاومة لكيميائيات التنظيف العادية مع مقاومة الحرارة.

يتبع

سيتوكس U (تابع)

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

أبيض / رمادى	اللون :
1.75 ± 0.2	الكثافة (مسحوق) (كجم/لتر) :
2 ± 0.2	الكثافة (مونه جافة) (كجم/لتر) :
٤ - ٦ ساعة	زمن الجفاف الابتدائى :
٢٤ ساعة	زمن الجفاف النهائى :
٥ كجم/سم ^٢	مقاومة الالتصاق بالشد :
٠.٣٦ %	محتوى المواد العضوية المتطايرة (VOC) :
لبلاط السيراميك ٢٥ - ٣٥ كجم/م ^٢	معدل الاستهلاك (النظري) :
لوحدات البوليسترين ١ - ٢ كجم/م ^٢	(على أسطح تامة الاستواء)

طريقة الاستعمال :

- تنظيف الأسطح من الأتربة والأملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- فى حالة الحوائط ذات القابلية العالية لامتصاص الماء (مثل حوائط الخرسانة المسامية الخفيفة) يجب دهان وجه تحضيرى من محلول سيتوكس يو (المخفف بالماء بنسبة حوالى ١ : ١).
- يخلط مسحوق سيتوكس يو جيداً مع حوالى ٢٠ - ٢٥ % من الماء النظيف (حوالى ١٠ - ١٢ لتر ماء لكل ٥٠ كجم سيتوكس يو) بحيث تكون المونة الناتجة ذات درجة تشغيل كافية تمكن من عدم سقوطها من الطالوش أثناء الاستعمال.
- يمكن استعمال المونة لمدة ٣ إلى ٤ ساعات بعد خلطها ولا تستعمل بواقى عند بدء تصلبها.
- تفرد مونة سيتوكس يو بسكينه معجون مشرشرة مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد.
- ويسبب التماسك السريع بين المونة والأسطح سهولة وسرعة وإنجاز العمل وعموماً يمكن ضبط وضع البلاط فوق المونة خلال ٢٠ - ٤٥ دقيقة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح حسب الظروف الجوية ودرجة الحرارة وقت التشغيل.
- يتم تنظيف المعدات المستعملة بالماء بعد إتمام عملية التشغيل مباشرة.

يتبع

سيتوكس U (تابع)

أحتياطات الأمان:

- نظراً لارتفاع قلووية الأسمت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسة لذا:

- يجب إرتداء القفازات والافرول والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
- فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
- غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل.

التخزين والصلاحيّة: لمدة ١٢ شهر فى ظروف التخزين الجافة.

العبوات: ٥ كجم، ٢٥ كجم، ٥٠ كجم شكائر