

كونفيس 2C

خليط أسمنتي ذو إضافات خاصة ومواد عالية الصلابة جاهز للاستخدام لتقوية الأسطح الخرسانية.

المواصفات القياسية :

كونفيس ٢ سى يوفى اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع رقم 1033 CMBI.

وصف المنتج :

- مسحوق جاهز للاستعمال لتقوية وتلوين الأرضيات الخرسانية يرش فوق الخرسانة الطازجة للأرضيات لتحسين مقاومتها للتآكل والبري ومنع تكوين القبار.

المميزات :

- مقاومة عالية للتآكل والبري والصدمات.

- يوفر طبقة لياسه الأرضيات مما يوفر الوقت والتكلفة.

- يقلل من القبار المتكون علي السطح.

- سهولة الاستخدام.

- الحصول علي طبقة عالية النعومة والتسوية.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون : (رمادي / أحمر طوبى / أخضر / أصفر) حسب الطلب

الكثافة : 1.9 ± 0.05 كجم / لتر

معدل الاستهلاك : ٣٠٥ - ٥ كجم / م^٢ للمرحلتين معاً

وصف المنتج : المركب علي هيئة مسحوق أسمنتي جاهز للاستخدام

يتبع...

كونفيس 2C (تابع)

طريقة الاستعمال :

- يفضل إضافة أحد الملدنات المقللة للمياه مثل الاديكريت BVD أو BVS في خلطة الخرسانة بحيث لا تزيد نسبة الماء إلى الاسمنت عن ٠.٤٠ لتجنب حدوث النضح (تكون طبقة ماء فوق سطح الخرسانة)، ويتم صب الأرضيات بالسلك المطلوب .
- يراعى أن يكون دمك الخرسانة وتسويتها ميكانيكياً ويكون سطح الخرسانة جاهزاً لتطبيق مادة كونفيس ٢ سى عندما يغرس الابهام به فيترك علامة عمقها ٣ - ٥ مم.
- يتم العمل على مرحلتين كالتالى:
- يرش حوالى نصف مركب كونفيس ٢ سى على سطح الخرسانة ويترك حتى يتغير اللون نتيجة امتصاص المياه السطحية من الخرسانة ثم تدمك حتى تغمر جميع الحبيبات فى سطح الخرسانة .
- تنفذ المرحلة الثانية حيث يرش باقى كمية كونفيس ٢ سى ويدمك السطح كما سبق حتى يتم تماسك حبيبات الخرسانة السطحية ويسوى السطح بالهليكوبتر .
- يتم المعالجة للسطح النهائى بأحد المنتجات المناسبة مثل مادة كيوراسول .
- يتم غسل الأدوات المستعملة بالمياه بعد نهو العمل مباشرة .
- **ملحوظة:** في حالة كون معدل الاستهلاك ٣٠٥ كجم/م^٢ فقط يمكن تنفيذ المادة على مرحلة واحدة فقط.
- **التخزين والصلاحيّة:** لمدة ١٢ شهر فى ظروف تخزين مناسبة وفى مكان جاف .
- **العبوات:** شكاير ٣٠ كجم.