

كونفيس 2F

مونة غير منكشمة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي.

المواصفات القياسية:

منتج يوفى اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع رقم 1031 CMBI وإجهاد الضغط ضعف متطلبات المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C 387.

وصف المنتج:

مونة ترميم أسمنتية معالجة كيميائياً بلدائن صناعية خاصة لزيادة المقاومة وتقليل الانكماش مسلحة بألياف الفيبر جلاس المقاوم للقلويات وتورد على هيئة مسحوق وتخلط بالمياه فقط للحصول على درجة السيولة المطلوبة.

مجال الاستعمال:

- إصلاح وملء الشروخ والفراغات بالخرسانات والمباني.
- عمل طبقة تسوية للأرضيات لمعالجة فروق مناسب من ٣ - ٢٠ مم.
- إصلاح حواف الأعمدة والسلالم الخرسانية.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون: رمادي

الكثافة (كجم/لتر) (للمسحوق): 1.45 ± 0.05

الكثافة (كجم/لتر) (للمونة الجافة): 2.2 ± 0.2

مقاومة الضغط ASTM C 109 : 65 ± 3 كجم/سم^٢

معدل الاستهلاك: ١ كجم / متر طول بقطاع ٢٠×٢٥ سم (لمعالجة الشروخ)

٢٠٢ كجم / م^٢ / سمك (لتسوية الأرضيات)

يتبع ...

**كونفيس 2F
(تابع)****طريقة الاستعمال :**

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة والأجزاء الغير ثابتة والزيوت والشحوم والصدأ في حالة الأسطح الحديدية.
- في حالة الشروخ تفتح الشروخ على هيئة (V) بأبعاد تتناسب مع عرض الشروخ.
- يتم طرشة الأسطح بطبقة من روبة الأديبوند التى تتكون من الرمل والأسمت بنسبة ١ : ١ تخلط بمحلول الأديبوند الذى يتكون من الماء والأديبوند بنسبة ١ : ١.
- يخلط الكونفيس ٢ بالماء الكافى لاعطاء درجة السيولة المطلوبة والذى يتراوح عادة بين ٤ - ٥ لتر لكل ٢٥ كجم من الكونفيس ٢ إف.
- تعالج الأسطح بعد الشك النهائى باستعمال مركب المعالجة للأسطح الخرسانية كيوراسول ١.
- تنظف الأدوات المستخدمة بالماء مباشرة بعد الاستعمال.
- التخزين والصلاحيّة : لمدة ١٢ شهر فى ظروف تخزين جافة ومناسبة.**
- العبوات : ١ كجم / ٥ كجم / ٢٥ كجم.**