

كيمايوكسى ١٠١ W

دهان إيبوكسى تحضيرى ودهان مقوى للأسطح (حاوى للماء).

المواصفات العامة :

منتج منخفض اللزوجة أساسية إيبوكسى معالج على هيئة مركبين حاوى للماء.

مجال الاستعمال :

- مقوى للأسطح الخرسانية (يدهن وجهين).
- دهان تحضيرى للدهانات الإيبوكسية على الأسطح الخرسانية الرطبة قليلاً أو الجافة (يدهن وجه واحد).
- لمعالجة الأسطح المسامية (يدهن وجه واحد).

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

شفاف	اللون :
٣٣٪ ± ١٪	نسبة المواد الصلبة (بالوزن) :
١٠.٣ ± ٠.٢	الكثافة (كجم/لتر) :
٥ : ١	نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن :
ساعتان	زمن جفاف اللمس :
١٨ ساعة	زمن الجفاف النهائى :
٧ أيام	فترة التصلد الكامل :
١٠٠ - ٢٠٠ جم/م ^٢ / وجه (حسب مسامية السطح)	معدل الاستهلاك :

طريقة التشغيل :

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وخالياً من الأتربة والزيوت والشوائب الأخرى.
- بعد خلط مركبى كيمايوكسى ١٠١ دبليو جيداً بخلاط ميكانيكى بطى السرعة (٣٠٠ لفة/دقيقة) يمكن دهانه بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة.
- يجب العمل فى اماكن جيدة التهوية.
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١.
- التخزين :** لمدة عامان فى ظروف تخزين مناسبة وفى عبوات مغلقة.
- العبوات :** مجموعة من مركبين (أ + ب) زنة ١ كجم و ٢٠٦ كجم.
- يتم الخلط بالوزن طبقاً لما هو مودون على العبوات.