

Gant nitrile à usage unique

Blanc, Non Poudré

706857 (XS) / 706867 (S) / 706877 (M) / 706887 (L) / 706897 (XL)

AVANTAGES

Protection

Gant d'examen médical nitrile étanche, dispositif médical de classe 1, EPI cat III contre les projections de liquides chimiques, permettant de protéger l'utilisateur et le patient des contaminations bactériennes, fongiques, virales, et le porteur des projections de produits chimiques dangereux.

Polyvalence

Modèle **OPTI** assurant le meilleur rapport qualité/prix. Un gant résistant avec bouts de doigts texturés, et un bon grip. Modèle **Sane** Adapté pour les soins complexes et précis en milieu sec ou humide, et la protection du personnel soignant contre les projections de produits chimiques liquides dangereux. Large gamme de tailles pour toutes les mains.

Contact Alimentaire

Conforme à la réglementation européenne relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

CARACTERISTIQUES

- Type :** Gant nitrile, ambidextre, non poudré, non stérile.
- Matière :** Caoutchouc Acrylonitrile-butadiène (NBR)
- Coloris :** Blanc
- Finition :** Bouts de doigts texturés, bords roulés
- Taille :** Du S au XL, longueur mini. 240 mm


Epaisseur paume : 0,07 mm +/- 0,01

Epaisseur doigts : 0,08 mm +/- 0,01 mm

Epaisseur manchette : 0,06 mm +/- 0,01 mm

AQL : 1,5

Durée de vie : 3 ans



OPTI *Sane*



706857 : taille XS
706867 : taille S
706877 : taille M
706887 : taille L
706897 : taille XL

Conditionnement :

Colis de 10 boîtes distributrices de 200 gants
Taille des boîtes de gants(mm) : 240x125x70

APPLICATIONS CIBLES

- Médical
- Alimentaire
- Industrie générale
- Collectivité
- Services

CERTIFICATION

CE 0321 

EN374-5:2016



Virus

EN374-1:2016
Type B



K T P

EN 455-1/ EN455-2
EN 455-3/ EN455-4

Equipement de Protection Individuelle de catégorie III pour risques mortels et/ou irréversibles conforme aux exigences essentielles du règlement Européen (EU) 2016/425 relative aux équipements de Protection Individuelle. Conforme à la norme EN ISO 21420 :2020 - Gants de protection - exigences générales et méthodes d'essai.

Dispositif médical de classe I, conforme aux exigences essentielles de la Directive Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux



Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Convient pour les aliments aqueux, acides, alcoolisés et gras. Conditions particulières : utiliser en contact bref et répété avec les aliments à des températures inférieures ou égales à 40°C

Gant nitrile à usage unique

Blanc, Non Poudré

706857 (XS) / 706867 (S) / 706877 (M) / 706887 (L) / 706897 (XL)

Longueur et largeur de paume

Taille	largeur à la paume (mm)	longueur minimum (mm)
XS (5/6)	78-81	mini 240
S (6/7)	83-86	mini 240
M (7/8)	93-96	mini 240
L (8/9)	102-105	mini 240
XL (9/10)	112-115	mini 240

Résultats de tests EN374:2016 et EN455

EN374-5:2016



Virus

Testé pour la résistance à la pénétration selon la norme EN374-2:2014*
Testé pour la résistance à la pénétration contre les agents infectieux
Selon la norme ASTM F1671*
Résistance aux bactéries et virus : conforme
<i>* la résistance à la pénétration est une valeur obtenue en condition de laboratoire, ne reflétant que le résultat du spécimen testé</i>

EN374-1:2016

Type B



K T P

Produit chimique	Niveau de perméation EN16523:2015	Dégradation moyenne % EN374-3:2016+A1:2018
Digluconate de Chlorexidine 4%*	6	19
Hydroxyde de sodium (K) 40%	6	-42,9
Hypochlorite de sodium 10-13%	6	14,7
Acide sulfurique 50%	6	-20,5
Acide acétique 10%	4	66,7
Bromide d'ethidium 5%	6	3,4
Formaldéhyde (T) 37%	3	5
Acide nitrique (M) 65%	0	97,6
Glutaraldéhyde 50%	6	27,4
Phénol 0,1%*	6	33,8
Peroxyde d'hydrogène (P) 30%	2	22,8
Méthanol sol. aqueuse 1,5%	6	21,9
Isopropanol 70%	0	62,2
Ethanol 35%	0	38,8
Acide acétique (N) 99%	0	93,9
Hydroxyde d'ammonium (O) 25%	1	-52
Povidone iodée 3%	6	33,7
Percarbonate de soude 10%	6	15,4

Les niveaux de perméation ISO 374-1 sont basés sur les temps de passage comme indiqués :

Niveaux de performance	1	2	3	4	5	6
Temps mini de passage en minute	10	30	60	120	240	480

EN374-4:2013 : le niveau de dégradation indique le changement de la résistance à la perforation après exposition au produit chimique.

EN455

Norme	Essai	Résultats
EN455-1	Etanchéité	AQL : 1,5
EN455-2	Force minimale à la rupture	
	Avant vieillissement accéléré	≥ 6N
	Après vieillissement accéléré	≥ 6N
EN455-2	Allongement minimal à la rupture	
	Avant vieillissement accéléré	600%
	Après vieillissement accéléré	500%
EN455-3	Dosage de poudre résiduelle	≤ 2 mg/ gant
EN455-4	Détermination de la durée de vie	3 ans