

- ✓ Sacs avec fermeture à liens coulissants.
- ✓ Estampillés NF EN 13-592.
- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés.
- ✓ Certifiés Origine France Garantie

PC1 : 48 colis
80 x 120 x 162 cm

PC2 : 48 colis
80 x 120 x 162 cm

Caractéristiques

Type de sac	100 Litres
Dimensions utiles (lxh)	820 x 900 mm (+/- 2,5%)
Epaisseur	28 µ (+/- 5%)
Grammage	42,23 grs (+/- 8%)
Couleur	Noir
Type de lien	Coulissant
Type de sac	A liens coulissants
Type de soudure	Latérale
Bande Papier	Non personnalisée

Composition

PE Basse Densité

Logistique

Nomenclature douanière	39 23 21 00
Conditionnement	250 sacs, 10 rouleaux de 25
Nb de cartons par rang	8
Nb de rangs par palette	6
Nb de cartons par palette	48
Nb de sacs par palette	12 000
Dimensions du carton	380 x 280 x 235 mm
Dimensions palette	800 x 1200 mm
Hauteur palette	1,62 m
Type palette	Palette Europe avec échange

Secteurs d'utilisation



Certifications



Norme NF EN 13592

Impression des sacs

Libellé impression	marquage obligatoire dans le cadre de la Norme NF EN 13592
Type d'impression	Continue
Couleur d'impression	Blanche

Visuel produit



Photo non contractuelle

Caractéristiques mécaniques

	VALEUR NOMINALE	METHODE D'ESSAI
Résistance à la rupture sens extrusion	1,10 daN (+/-20%)	NF EN ISO 527-3
Résistance à la rupture sens transversal	0,80 daN (+/-20%)	NF EN ISO 527-3
Allongement à la rupture sens extrusion	650 % (+/-100)	NF EN ISO 527-3
Allongement à la rupture sens transversal	800 % (+/-100)	NF EN ISO 527-3
Force de rupture soudure de fond	NC	NF EN ISO 527-3
Force de rupture soudure latérale	0,70 daN (+/-20%)	NF EN ISO 527-2
Résistance du lien	> 4 daN	NF EN 13-592 NF EN ISO 527-3
Dart test	80 g (+/-20%)	NF EN ISO 7765-1
Opacité	> 60 %	

Résistance à la manutention et aux chocs : l'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1,20m. Test avec **36 lests** (18 kgs), aucune déchirure > 61 mm conformément à la norme NF EN 13592

Étanchéité du sac : l'essai consiste à remplir le sac avec **6 litres d'eau** et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures