

- ✓ Sacs avec fermeture à liens coulissants
- ✓ Estampillés NF EN 13-592 + NF Environnement
- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés
- ✓ Certifiés Origine France Garantie

Caractéristiques	
Type de sac	30 Litres
Dimensions hors tout (lxh)	500 x 650 mm (+/- 2,5%)
Epaisseur	21 µ (+/- 5%)
Masse / Poids du sac	14,80 grs (+/- 8%)
Couleur	Noir
Type de lien	Coulissants
Type de sac	A liens coulissants
Type de soudure	Latérale
Bande Papier imprimée	litrage du sac à minima

Composition / % matières recyclées

PE Basse Densité / < 20 %

Logistique

Nomenclature douanière	39 23 21 00 00
Conditionnement	500 sacs, 20 rouleaux de 25 sacs
Nb de cartons par rang	8
Nb de rangs par palette	8
Nb de cartons par palette	64
Nb de sacs par palette	32 000
Dimensions du carton	380 x 280 x 190 mm
Dimensions palette	800 x 1200 mm
Hauteur palette	1,75 m
Type palette	Palette Europe avec échange

Certifications Produits

Certifications Usines



Environnement
ISO 14001

Secteurs d'utilisation



Impression des sacs		Visuel produit
Libellé impression	marquage obligatoire dans le cadre de la Norme NF EN 13592 & NFE	 Photo non contractuelle
Type d'impression	continue	
Couleur d'impression	Blanche	

Caractéristiques mécaniques

	VALEUR NOMINALE	METHODE D'ESSAI
Résistance à la rupture sens extrusion	1,05 daN (+/-10%)	NF EN ISO 527-3
Résistance à la rupture sens transversal	0,80 daN (+/-10%)	NF EN ISO 527-3
Allongement à la rupture sens extrusion	500 % (+/-10%)	NF EN ISO 527-3
Allongement à la rupture sens transversal	720 % (+/-10%)	NF EN ISO 527-3
Force de rupture soudure de fond	NC	NF EN ISO 527-3
Force de rupture soudure latérale	0,60 daN (+/-10%)	NF EN ISO 527-2
Résistance du lien	> 5 daN	NF EN 13-592 NF EN ISO 527-3
Dart test	60 g (+/-10%)	NF EN ISO 7765-1
Opacité	> 60 %	
Poids supporté d'un sac	4,5 Kg	

Résistance à la manutention et aux chocs : l'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1,20m. Test avec **9 lests** (4,5 kgs), aucune déchirure > 38 mm conformément à la norme NF EN 13592

Étanchéité du sac : l'essai consiste à remplir le sac avec **3 litres d'eau** et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures