

		HOUSSE PEBD REGENERE NOIR 330 LITRES EN 30 µm		FS330L-30µm 22.04.14 PAGE 1/1 REV. 0
--	---	--	---	--

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
☞ Nombre de sacs	10	mini 10	COMPTAGE
☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	1300	mini 1268 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Longueur utile (mm)	1400	mini 1365 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Epaisseur nominale (µm)	30	mini 27,00 (- 10 %)	ISO 4593
☞ Epaisseur ponctuelle (µm)	30	mini 22	ISO 4593
☞ Grammage (g/m²)	27,6	mini 24,84 (- 10 %)	ISO 4591
☞ Couleur	NOIR		
☞ Opacité (%)	70	mini 60	NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
☞ Force de rupture sens extrusion (daN)	0,70	mini 0,65 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture sens transversal (daN)	0,45	mini 0,40 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens extrusion (%)	265	mini 240 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens transversal (%)	405	mini 365 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,45	mini 0,40 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,25	mini 0,20 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Résistance du lien (daN)	4	mini 4	NF EN 13592 NF EN ISO 527-3
☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	70	mini 65 (- 10 %)	ISO 7765 - 1-2