

PYJAMA DE BLOC SMS 35g/m² PAREDES

953260	953261	953262	953263
953264	953265	953266	
953330	953331	953332	953333
953334	953335	953336	
953340	953341	953342	953343
953344	953345	953346	


Photo non contractuelle


Pyjama de bloc SMS 35g/m², opaque bleu, conçu pour une utilisation en environnement médical et hospitalier.

Destination : utilisé par le personnel médical, destiné à empêcher la transmission d'agents infectieux entre le personnel chirurgical et les patients au cours des interventions chirurgicales.

LES + PRODUITS

- + Ample et confortable
- + Léger : 35 g/m²
- + Conditionnement en sachet de 1 unité



Des gestes simples pour maîtriser vos budgets et préserver l'environnement. Dans le cadre de son engagement RSE, Paredes prône l'Éco Attitude à travers des contenus pédagogiques, promouvant une consommation raisonnée et efficace.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	SMS 35 g/m ²
COMPOSANTS	- Fabriquée en SMS léger et résistant. 3 poches sur la tunique - Pantalon à liens
COULEUR	Bleu, vert, parme

PYJAMA DE BLOC SMS 35g/m2 PAREDES BLEU

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	TAILLE	COULEUR	SACHET	COLISAGE
953260	XS	Bleu	1 pièce par sachet 35 x 25 cm	Colis de 100 sachets 46 x 30 x 74 cm
953261	S			
953262	M			
953263	L			
953264	XL			
953265	XXL			
953266	XXXL			
953330	XS	Vert	1 pièce par sachet 35 x 25 cm	Colis de 100 sachets 46 x 30 x 74 cm
953331	S			
953332	M			
953333	L			
953334	XL			
953335	XXL			
953336	XXXL			
953340	XS	Parme	1 pièce par sachet 35 x 25 cm	Colis de 100 sachets 46 x 30 x 74 cm
953341	S			
953342	M			
953343	L			
953344	XL			
953345	XXL			
953346	XXXL			

PYJAMA DE BLOC SMS 35g/m2 PAREDES BLEU

CERTIFICATIONS



Dispositif médical de classe I, Conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances au règlement européen (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, ainsi qu'aux normes harmonisés et/ou spécifications techniques applicables, listées ci-dessous :

NF EN 13795-2 :2025 : vêtements et champs chirurgicaux - exigences et méthodes d'essai - partie 2 tenue de bloc - Performance Standard

Caractéristique	Norme	Unité	Performance : Standard
Pénétration microbienne Etat sec	EN ISO 22612:2005	UFC	≤ 100 (a)
Propreté microbienne Biocharge	EN ISO 11737-1:2018	UFC/100 cm ²	≤ 100
Libération de particules	EN ISO 9073-10:2004	Log10 (nb de peluches)	$\leq 4,0$
Résistance à l'éclatement Etat sec	EN ISO 13938-1:2019	kPa	≥ 40
Résistance à la traction Etat sec	EN ISO 9073-3:2023	N	≥ 20
(a) condition d'essai : concentration d'essai de 10exp8 UFC/g de talc et 30 min d'exposition aux vibrations.			

NF EN ISO 9073-1 :2023 Non tissés - Méthodes d'essais - partie 1 : détermination de la masse surfacique

NORME NF EN ISO 9073-3 :2023 Non-tissés - Méthodes d'essai - Partie 3 : détermination de la résistance à la traction et de l'allongement à la rupture par la méthode sur bande

NF EN 1773:1997 Textiles- Etoffes – détermination de la largeur et de la longueur.

Fabrication conforme au système de management de la qualité certifié ISO 13485:2016.

PYJAMA DE BLOC SMS 35g/m2 PAREDES BLEU

Définition des pictogrammes dispositif médical

Pictogramme	Définition
	Tenir à l'écart de la lumière du soleil
	Limites de températures
	Craint l'humidité
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Référence catalogue
	Dispositif médical
	Numéro de lot du fabricant
	Date de fabrication
	Date limite d'utilisation
	Fabricant du Dispositif Médical
	Conformes aux règlements européens applicables
	Ne pas réutiliser
	Non stérile
	Identifiant unique du dispositif