

**REF.405400**

**ESSUYAGE TRIKOTEX L BLANC 61 x 52,5 cm**  
**Carton de 400 formats**

Famille 320

Révision : 03/01/08

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Technologie duralace	
épaisseur 4 plis .....	1.75 mm
- Dimensions .....	61 x 52,5 cm
- Résistance au déchirement (en Newton)	
Longueur .....	560
Largeur (sec).....	90
Largeur (humide) .....	50
- Très résistant, même humide	
- très épais	
- Rinçable et réutilisable	
- Grammage .....	50 g/m <sup>2</sup>
- Qualité de la fibre .....	100 % Viscose Rayonne
- Liant .....	3 %
- Capacité d'absorption .....	900 %
- Vitesse d'absorption.....	2"



**AVANTAGES**

- Apparence et propriétés d'un tissu de qualité : robuste , doux et souple
- Résistance identique à sec ou humide
- Retient bien les impuretés, par sa structure ajourée
- Non pelucheux
- Garanti sans silicone
- Convient pour le lustrage
- Non abrasif
- Résiste à la plupart des solvants et des produits chimiques
- Résiste à la chaleur jusqu'à 300°C , stérilisable
- Excellente capacité d'absorption (9 fois son poids)
- Rapidité d'absorption

**REF.405400**

### **PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION**

- Tous travaux d'entretien général
- Utilisation avec produits d'entretien
- Lustrage des surfaces en formica, acier inoxydable, cuivre, etc...
- Efficace contre l'encre, la peinture, les solvants, etc...
- Recommandé pour les surfaces délicates

### **SECTEURS D'ACTIVITE**

- Industrie automobile
- Construction aéronautique
- Industrie du meuble (teinture)
- Mécanique de précision
- Industries électronique et électrotechnique
- Imprimerie
- Fonderie
- Industrie alimentaire
- Service Après-Vente
- Industrie graphique
- Industrie du verre
- Equipement bureautique

### **REPLACE**

- Les chiffons en coton
- Le papier renforcé
- etc....

### **CONDITIONNEMENT**

- Sachet de 50 formats
- Carton de 8 sachets de 50 soit 400 formats
- Palette de 20 cartons