

AVANTAGES

PERFORMANCE

- Lustrage doux
- Hygiénique
- Ne raye pas
- Usage à sec et humide
- Très absorbant
- Sans liant
- Résiste aux bases et solvants
- Certificat contact alimentaire



CARACTÉRISTIQUES

MÉTHODE DE PRODUCTION Spunlace

COMPOSITION Viscose 70% / Polyester 30%

COULEUR Blanc, ajouré

POIDS $\pm 50 \text{ g/m}^2$ ($\pm 5\%$)

ÉPAISSEUR $\pm 0.55 \text{ mm}$

RÉSISTANCE À LA RUPTURE À SEC min. 35N (MD)
min. 13N (CD)

ÉLONGATION À SEC 15-50% (MD)
60-130% (CD)

VITESSE D'ABSORPTION < 10 sec.

CAPACITÉ D'ABSORPTION > 1000%

NOMBRE TOTAL DE BACTÉRIES < 100 cfu/g

LEVURE TOTALE ET MOISSURES < 25 cfu/g

PATHOGÈNES Absent

CONDITIONNEMENT

Bobine de 300 formats