

# Fiche de données techniques

Chicopee® True Confidence™

## Description du produit

## Veraclean Soft Plus

### Spécifications

### Descriptions

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Code produit           | 74121 / 74122 / 74124    |
| Code de production     | 7069                     |
| Style de production    | Duralace                 |
| Couleur                | Blanc                    |
| Composition            | 97 % fibres, 3 % liant   |
| Composition des fibres | 100 % rayonne de viscose |

### Propriétés

### Valeur type

### Méthodologie de test

|                                     |                        |         |
|-------------------------------------|------------------------|---------|
| Poids                               | 50 GSM                 | TM 1150 |
| Résistance à la traction            | 560 N / 12 épaisseurs  | TM 1005 |
| Résistance à la déchirure           | 90 N / 12 épaisseurs   | TM 1009 |
| Résistance à la déchirure (mouillé) | 52 N / 12 épaisseurs   | TM 1010 |
| Épaisseur                           | 1,93 mm / 4 épaisseurs | TM 1031 |
| Capacité d'absorption               | 1050%                  | TM 1016 |

### Homologations externes

### Laboratoire

### Méthodologie de test

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Les spécifications des produits fournies sont basées sur les spécifications mentionnées dans cette fiche de données techniques et peuvent varier dans une certaine mesure par élément indiqué.

Version 1, 22-10-2015

Produit fabriqué par PGI Nonwovens B.V. (une société Avintiv) certifiée ISO9001.