

# KIMTECH™

 **paredes**

794112 – Taille XS

794122 – Taille S

794132 – Taille M

794142 – Taille L

794152 – Taille XL

Gants  
Kimtech™  
Sterling™  
Nitrile



Les **extrémités des doigts texturées** améliorent la préhension

Leur conception **non poudrée dépourvue de latex naturel et de silicone** réduit les risques d'irritation cutanée

Les **manchettes à bord roulé** accentuent la résistance des gants en réduisant le risque de déchirure

Les gants Kimtech™ Sterling™ Nitrile offrent une protection contre les contaminations par projection de produits chimiques et contre les risques liés aux micro-organismes, pour une protection infaillible en toutes circonstances. Les gants non poudrés sont la solution idéale pour les sites de recherche et de production dans les domaines de la science médico-légale, des sciences biologiques et de la fabrication pharmaceutique non stérile. La nouvelle approche innovante du polymère synthétique nitrile permet d'obtenir des gants à dissipation de l'électricité statique en cours d'utilisation avec une épaisseur en bout de seulement 0,09 mm, mais qui bénéficient d'une excellente résistance à la déchirure adaptée aux applications rigoureuses. Les propriétés

physiques brevetées de ces gants offrent le confort et la souplesse du latex tout en assurant la protection chimique et mécanique du nitrile, réduisant les risques potentiels de réactions allergiques de TYPE1. La fabrication de précision réduit le risque de contamination et permet aux gants en nitrile d'assurer une excellente conformité réglementaire. Les manchettes à bord roulé et l'extrémité des doigts texturée facilitent la manipulation d'équipements humides et secs ; ces gants ambidextres ont fait l'objet de tests complets dans des conditions rigoureuses. En outre, grâce à leur conception en nitrile fin et à leur conditionnement efficace, nos gants résistants aux produits chimiques permettent de réduire les déchets jusqu'à 33 %.

## Gants Kimtech™ Sterling™ Nitrile

Extrémités des  
doigts texturées

Excellente dextérité



Sans latex

Manchette à bord roulé

### Guide des tailles

| TAILLE | CODE  | LONGUEUR | QUANTITÉ<br>10x par caisse    |
|--------|-------|----------|-------------------------------|
| XS     | 99210 | 24cm     | <br>150x par boîte<br>= 1,500 |
| S      | 99211 | 24cm     |                               |
| M      | 99212 | 24cm     |                               |
| L      | 99213 | 25cm     | 140x par boîte<br>= 1,400     |
| XL     | 99214 | 25cm     |                               |

### Caractéristiques Produit

- › Technologie propriétaire Sterling™ combinant confort et sécurité. La conception efficace et écologique réduit les déchets sans compromettre la sécurité
- › La conception en nitrile<sup>1</sup> crée des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex et offre une protection certifiée contre un large éventail de contaminants, ainsi qu'une homologation pour le contact alimentaire
- › Les gants antistatiques, ambidextres et disponibles en gris, protègent à la fois l'utilisateur et l'équipement
- › Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
- › Les manchettes à bord roulé accentuent la résistance des gants en réduisant le risque de déchirure et en améliorant leur durabilité, tout en facilitant l'enfilage et le retrait
- › Leur conception non poudrée dépourvue de latex naturel et de silicone réduit les risques d'irritation cutanée

### Conformité Garantie

- › Certifié EPI Cat. II selon le Règlement (UE) 2016/425
- › Certifié EN ISO 374-1:2016 Type C (K) Protection limitée contre les projections de produits chimiques
- › Certifié EN 374-4:2014 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- › Certifié EN ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- › Approuvé contact alimentaire

### Normes Qualité

- › Fabrication conforme aux normes de qualité ISO 9001 et ISO 13485
- › Fabrication conforme aux réglementations de la FDA CFR 21 partie 820



CE 0123

### Spécifications Produit

| CARACTÉRISTIQUES                | VALEUR                    |                    |                          |              |                | MÉTHODE DE TEST                                       |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|----------------|---|
| - Absence de microperforations  | AQL 0.65 <sup>2</sup>     |                    |                          |              |                | EN 374-2:2014 et ASTM D 5151                          |
| PROPRIÉTÉS EN TRACTION          | RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE |                    | ALLONGEMENT À LA RUPTURE |              |                | ASTM D 412, D 573<br>et ASTM D3578                    |
| - Avant vieillissement          | 42 MPa, valeur nominale   |                    | 650% valeur nominale     |              |                |   |
| - Après vieillissement accéléré | 38 MPa, valeur nominale   |                    | 550% valeur nominale     |              |                |   |
| DIMENSIONS                      |                           | POINT DE MESURE/MM |                          |              |                | ASTM D 3767, ASTM D 6319<br>and EN 420:2003 + A1:2009 |
| Épaisseur nominale              | Majeur                    |                    | Paume                    |              | Poignet        |   |
|                                 | 0,09                      |                    | 0,08                     |              | 0,06           |   |
| Largeur nominale (mm)           | X-Small<br>70             | Small<br>80        | Medium<br>95             | Large<br>110 | X-Large<br>115 | ASTM D 3767, ASTM D 6319<br>and EN 420:2003 + A1:2009 |

Venez visiter notre site internet [www.kimtech.eu](http://www.kimtech.eu), ou pour toute question écrivez-nous à [kimtech.support@kcc.com](mailto:kimtech.support@kcc.com)

<sup>1</sup> Le nitrile est un matériau synthétique possédant de nombreuses propriétés du latex de caoutchouc naturel, tout en offrant des avantages distincts : confort, résistance à la perforation et à l'abrasion sans compromettre la dextérité ou les propriétés de dissipation électrostatique. <sup>2</sup> AQL tel que défini par la norme ISO 2859-1 pour l'échantillonnage par attributs.